

TUOTETIETOESITE

Casco® RubberFix

+ Korjaussetti Korjauspasta paikkaukseen, liimaukseen ja tiivistämiseen

TUOTEKUVAUS

Soveltuu kumin, nahan, tekstiilin, neopreenin, erilaisen synteettisten materiaalien (kuten Hypalon®), puun, metallin tai keramiikan liimaamiseen ja paikkaamiseen.

KÄYTTÖ

Soveltuu (urheilu)kenkien, (pohjallisten ja korkokenkien), saappaiden, käsineiden, tossujen, (jäähiekko)mailojen, kumista tai pehmeästä PVC:stä valmistettujen puhallettavien esineiden (kuten veneiden, ilmapatjojen), sadevaatteiden, matkalaukkujen, märkäpukujen,

sukellushousujen korjaukseen. varusteet, teltat, (hevös)satulat, koristemateriaalit, ajovalot ja ommelsaumojen vahvistamiseen sekä saumojen ja rakojen täyttöön.

OMINAISUUDET / EDUT

- Liuotinaineeton
- Kosteudenkestävä korjauspasta, jolla on erinomainen liimausominaisuus
- Erittäin joustava
- Lämpötilankesto - 40°C - + 120°C
- Läpinäkyvä kuivuttuaan
- HYvä tarunta useimpiin materiaaleihin
- Korkea kuiva-aine pitoisuus

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	MS-Polymeeri
Pakkaus	50 ml tuubi
Väri	Läpinäkyvä
Käyttöikä	Vähintään 24 kk valmistuspäivästä Rajoitettu säilyvyys avaamisen jälkeen.
Varastointiolosuhteet	Säilytä kuivassa viileässä paikassa
Tiheys	1104 kg/m³
Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC) -arvo	ei yhtään
Koostumus	Viskositeetti noin 125 mPa.s.
Kiintoainepitoisuus paino-osina	100 %
Säänkestävyys	hyvä
Käytönaikainen lämpötila	-40°C - +120°C
Kosteudenkestävyys	hyvä

KÄYTTÖTIEDOT

Tuotteen lämpötila

Älä käytä alle +5 °C lämpötilassa tai erittäin alhaisessa ilman suhteellisessa kosteudessa.

Kuivumisaika

Noin 48 tuntia.
Kovettumisaika voi vaihdella riippuen a.o. pinta, käytetty tuotemäärä, kosteustaso ja ympäristön lämpötila.

Nahoittumisaika

Noin 10-30 minuuttia

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuuksiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

KÄYTTÖOHJEET

ALUSTAN VALMISTELU

Kaikkien osien tulee olla täysin puhtaita ja rasvattomia. Karhenna aina mukana tulevalla hiekkapaperilla. Korjattavien materiaalien tulee olla kauttaaltaan kuivia.

KÄYTTÖMENETELMÄT / VÄLINEET

Käytä lastalla tahnaa tasaisena vähintään 2 mm kerroksena korjattavan alueen ympärille (mieluiten koko pinnalle).

Tasoita tahna lastalla.

Tasoita tahna lastalla. Kengänpohjien ja kumiveneiden korjaus: materiaalien tulee olla täysin puhtaita ja kuivia. Hiomapaperilla on aina hiottava hyvin.

Levitä ohut kerros tahnaa (alle 1 mm).

Paina mukana tuleva polyesteriharso (min leveys 2,5 cm) tahnaan mukana tulevalla lastalla.

Levitä ohut kerros tahnaa sideharsolle ja sen ympärille. Tasoita lastalla ja pienellä määrällä astianpesuainetta. Anna kovettua vähintään 48 tuntia.

Tahrat/jäämät: Poista tuoreet tahrat välittömästi asetonilla. Kuivuneet liimajäämät voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Huomiokohteet: Jos korkki on jumissa, pidä kuumavesihanalla kierrä se irti. Poista korkissa oleva kovettunut tahna terävällä veitsellä.

Oy Sika Finland Ab

Tammiston Kauppatie 22 B

01510 Vantaa

Puh. + 358 9 511 431

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Casco® RubberFix

Elokuu 2026, Versio 03.03

02051302000000049

RubberFix kovettuu ilman kosteuden vaikutuksesta. Tämän seurauksena saattaa esiintyä lievää vaahtoa-mista. Alhainen ilmankosteus voi hidastaa kovettumisprosessia.

RAJOITUKSET

Ei sovellu polypropeeni (PP), polyeteeni (PE) PMMA, PC, teflon ja bitumipinnoille.
Pitkäaikainen UV-altistus voi aiheuttaa värimuutoksia ja vaikuttaa UV-stabiilisuteen.

HUOLTO

Purista RubberFixiä kärkeen asti. Puhdista suutin huolellisesti asetonilla ennen korkin laittamista.
Pakastimessa säilytetty avoin putki pidentää kestävyttä. Sulata tuubi ennen uudelleenkäyttöä.

TAHRAT/JÄÄMÄT

Poista tuoreet tahrat välittömästi asetonilla. Kuivuneet liimajäämät voidaan poistaa vain mekaanisesti.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

CascoRubberFix-fi-FI-(08-2026)-3-3.pdf