BUILDING TRUST

TUOTETIETOESITE

SikaTack® Panel Primer

Pigmentoitu, liuotinpohjainen tartuntaprimer SikaTack® Panel -liimausjärjestelmään

TYYPILLINEN TUOTETIETO LISÄTIEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE

Kemiallinen koostumus		Liuotinpohjainen epoksiliuos
Väri (CQP001-1)		musta
Kiintoainepitoisuus		32 %
Levityslämpötila		5 - 40 °C
Tuotteen käyttäminen		Pensseli, huopa tai kertakäyttöinen PCA -vaahtolevitin
Peittävyys	Riippuen materiaalipinnan huokoisuudesta	50 ml/m^2
Kuivumisaika	≥ 15 °C < 15 °C maksimi	10 minuuttia 30 minuuttia 8 tuntia
Säilyvyys		9 kuukautta [A]

CQP = Corporate Quality Procedure

[A] varastoituna suljetussa alkuperäispakkauksessa, pystyasennossa, kuivissa olosuhteissa ≤ 25 °C

KUVAUS

SikaTack® Panel Primer on liuotinpohjainen musta primer, joka reagoi/kuivuu ilman kosteudesta muodostaen ohuen kalvon. Tämä tartuntakalvo liittää toisiinsa materiaalipinnat ja liimamassan.
SikaTack® Panel Primer on erityisesti kehitetty liimattavien alueiden tartunta-aineeksi ennen SikaTack® Panel -liimamassan levittämistä. SikaTack® Panel Primer kuuluu osaksi taloudellista, tuulettuvataustaisten julkisivulevyjen piilokiinnitysmenetelmää. SikaTack® Panel -liimakiinnitysjärjestelmässä julkisivulevyt ovat näkymättömästi kiinnitettynä pystysuuntaisiin tukiprofiileihin.

KÄYTTÖKOHTEET

SikaTack® Panel Primer käytetään parantamaan tartuntaa huokoisilla- ja metallipinnoilla kuten alumiini, puu, keraami, kuitusementti ja luonnonkivi.
Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tuote tulee testata todellisilla materiaalipinnoilla ja käyttöolosuhteissa tartunta- ja yhteensopivuusominaisuuksien varmistamiseksi.

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

Primeroitavien materiaalipintojen tulee olla kuivia ja puhtaita eikä niissä saa olla rasvaa, öljyä, pölyä tai epäpuhtauksia.
Primerin tartuntakykyä voi parantaa materiaalipinnalle etukäteen suoritettu mattahionta, puhdistus- ja aktivointipyyhintä.

Käyttökohde

Ravista avaamatonta SikaTack® Panel Primer pulloa voimakkaasti, kunnes kuulet sekoitinkuulien liikkuvan vapaasti. Jatka ravistamista vielä minuutin ajan, jonka jälkeen levitä tuotetta ohut, peittävä kalvo pensselillä, huopatyynyllä tai PCA -vaahtolevityspalalla.
Ihanteellinen tuotteen / materiaalipintojen levityslämpötila on 15 °C ja 25 °C välillä.
SikaTack® Panel Primer levitetään vain kertaalleen alustan peittäväksi ohueksi kalvoksi.
Menekki ja levitystapa riippuvat materiaalipinnan luonteesta. Sulje pullon sisä- ja ulkokorkki tiiviisti heti jokaisen käyttökerran jälkeen.

TÄRKEÄ HUOMIO

SikaTack® Panel Primer on kosteuteen reagoiva tuote. Tuotteen toimivuuden ja laadun kannalta on tärkeää sulkea alumiinipullo läpinäkyvällä muovisella sisäkorkilla heti primerin astiaan annostelun jälkeen. Materiaalipintojen primeroinnin jälkeen sulje pullo lisäksi mustalla muovisella ulkokorkilla kiertäen kiinni.

Primer -pullon käyttöikä ensimmäisestä avauskerrasta laskien on noin yksi kuukausi päivittäisessä käytössä ja kaksi kuukautta epäsäännöllisessä käytössä. Poista tuote käytöstä mikäli primerin koostumus on muuttunut geelimäiseksi, ainesosat erottuneet tai tuotteen viskositeetti on voimakkaasti noussut.

Tuotetta ei saa ohentaa eikä sekoittaa muiden aineiden kanssa.

LISÄTIETOJA

Nämä tiedot ovat annettu yleisohjeiksi. Tarkempia tietoja sekä projektikohtaista neuvontaa on pyynnöstä saatavilla Sika Industryn teknisestä neuvonnasta.

Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- Käyttöturvallisuustiedotteet

PAKKAUSTIEDOT

Pullo	1000 ml

TUOTETIEDON PERUSTA

Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelliset mittaustulokset voivat vaihdella johtuen valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

KÄYTTÖTURVATIEDOT

Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin käyttöturvallisuustiedotteisiimme, joissa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

HUOMAUTUS

Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
TM Industry
Tammiston kauppatie 22 B
01510 Vantaa
Puh. 09-511 431
www.sika.fi