

TUOTETIETOESITE

Sika® Primer-3 N

TUOTEKUVAUS

Sika® Primer-3 N on 1- komponenttinen liuotinpohjainen pohjuste.

KÄYTTÖ

Sika® Primer-3 N on suunniteltu Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® and Sikasil® -tuotteille huokoisille alustoille (kuten betoni) sekä metalleille.

OMINAISUUDET / EDUT

- Helppo työstää
- Hylkii vettä
- Lyhyt kuivumisaika

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	1-komponenttinen liuotinpohjainen epoksipohjuste.
Pakkaus	250 ml pullo, 6 pulloa laatikossa 1 l pullo, 4 pulloa laatikossa 5 l kannu
Käyttöikä	Sika® Primer-3 N kuukautta valmistuspäivästä alkuperäisissä avaamattomissa pakkauksissa.
Varastointiolosuhteet	Sika® Primer-3 N varastoidaan vahingoittumattomissa alkuperäisissä pakkauksissa kuivissa olosuhteissa ja suoralta auringonvalolta suojattuna +5°C – +25°C lämpötilassa.
Väri	Läpikuultava
Tiheys	1.00 kg/l noin (ISO 2811-1)
Viskositeetti	10 mPa*s noin (ISO 3219)

KÄYTTÖTIEDOT

Menekki	Riitoisuus/litra		jm/l
	Huokoiset alustat	5 m ²	
	Tiiviit alustat	8 m ²	400 m
Ympäriövän ilman lämpötila	+5 °C - +40 °C, min. 3 °C yli kastepisteen		
Alustan lämpötila	+5 °C - +40 °C		
Haihtumisaika	Minimi 30 minuuttia		

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

- Käyttöturvallisuustiedote
- SikaPrimer -taulukko saumaussmassoille rakennuksiin / julkisivuihin
- MENETELMÄOHJE Julkisivusauman asennustyö

TÄRKEÄT NÄKÖKOHDAT

- Sika® Primer-3 N pullo tulee käyttää kuukauden sisällä avaamisesta
- Älä käytä sellaista pohjustetta, joka on muuttunut geelimäiseksi tai jossa aineosat ovat erottuneet.
- Pohjusteita käytetään vain parantamaan tartuntaa. Ne eivät korvaa alustan kunnollista puhdistusta eivätkä paranna liitoksen lujuutta olennaisesti. Pohjusteet parantavat saumausliitoksen pitkäaikaista toimintakykyä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

KÄYTTÖOHJEET

ALUSTAN VALMISTELU

Puhdas ja kuiva, luja, pölytön, rasvaton ja öljytön. Kaikki tartuntaa heikentävät aineosat, kuten sementti-liima, on poistettava.

Rakennusalan yleiset laatuvaatimukset on huomioitava.

KÄYTTÖMENETELMÄT / VÄLINEET

Levitä Sika® Primer-3 N puhtaalla siveltimellä tai telalla alustalle. Levitys tehdään vain kerran. Pohjustepullo on suljettava huolella aina käytön jälkeen.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista kaikki työ- ja levitysvälineet välittömästi käytön jälkeen. Kovettumisen/kuivumisen jälkeen materiaali voidaan poistaa vain mekaanisesti.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Tuotetietoesite
Sika® Primer-3 N
Kesäkuu 2022, Versio 01.01
020516010000000007

SikaPrimer-3N-fi-FI-(06-2022)-1-1.pdf