

Tuotetietoesite

Versio: J.J_04.2020 / 21.3.2012

SikaLock® -4077PM

SikaLock®-4077PM**Primeri SikaLock -syanoakrylaattiliimoille**

Tekniset tiedot

Koostumus	Heptaaniliuos
Väri	Kirkas
Tiheys	0,7
Viskositeetti	1 mPas
Kuivumisaika	22 °C n. 30 s
Leimahduspiste	1 °C (erittäin helposti syttyvää)
Säilyvyys 20 °C avaamattomassa pakkauksessa	12 kk
Maksimi avoin aika	8 tuntia

Tuotekuvaus

SikaLock-4077PM on yksikomponenttinen primeri, joka on suunniteltu käytettäväksi **SikaLock**-syanoakrylaattiliimojen pohjusteena. Heptaanipohjaisena liuotteena tuote ei vahingoita otsonikerrosta.

Käyttökohteet

SikaLock-4077PM mahdollistaa vaikeasti yhdistettävien muovien, kuten polypropyleenin, polyeteenin, silikoniikumin ja Teflonin® liimaamisen lisäämällä materiaalien pintaenergiaa.

SikaLock-4077PM parantaa **SikaLock**-syanoakrylaattiliimojen tartuntaominaisuuksia vaikeasti liimattavilla muovi- ja metallialustoilla. **SikaLock-4077PM** primeriä ei saa sekoittaa liiman joukkoon jotta vältetään eksotermisen reaktion syntyminen.

Tuotteen käyttäminen

Liitoksen pintojen tulee olla kuivia ja puhtaita eikä niissä saa olla rasvaa tai pölyä. Levitä **SikaLock-4077PM**-primeriä liimattavalle alueelle suihkuttamalla, sivelemällä, pyyhkimällä tai kastamalla. Odota, että liuotainaine pääsee haihtumaan (yleensä 10–30 sekuntia) ennen sopivan **SikaLock**-syanoakrylaattiliiman levittämistä.

Levitä **SikaLock-4077PM** -primeriä kaikille pinnoille, jotka on valmistettu vaikeasti liimautuvista muoveista. Jos liitoskohdassa on esimerkiksi polypropyleeniä ja polyeteeniä, pohjusta molemmat pinnat. Jos liitoksessa on taas polypropyleeniä ja ABS:ää, vain polypropyleenipinta täytyy pohjustaa.

Säilytys ja pakkaustiedot

Säilytys: Säilytä kuivassa ja viileässä paikassa suojattuna suoralta auringonvalolta.

Pakkaustiedot:

Pullo ja pensseli 20 ml

Lisätietoja

Käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin käyttöturvallisuustiedotteisiimme saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa. Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- Tuotetietoesite
- Käyttöturvallisuustiedote.

Huomautus

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyvät Sika-tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuvat normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti.

Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutaakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.

Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassa olevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassa olevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.



Oy Sika Finland Ab
TM Industry
PL 49, Koskelontie 23 C
02921 Espoo
Puh. 09-511 431
www.sika.fi

