BUILDING TRUST

TUOTETIETOESITE

Sika® MultiPrimer Marine

Ei pigmentoitu, liuotinpohjainen primer useille eri materiaalipinnoille Marine käyttökohteisiin

TYYPILLINEN TUOTETIETO LISÄTIEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE

Kemiallinen koostumus		Liuotinpohjainen Epoksi-liuos
Väri (CQP001-1)		Väritön, hieman kellertävä
Kiintoainepitoisuus		34 %
Levityslämpötila		5 – 40 °C
Tuotteen käyttäminen		Pensseli, huopa, nukkaamaton kangas tai melamiinivaahto -levitinpala
Peittävyys	riippuen materiaalipinnan huokoisuudesta	50 ml/m^2
Kuivumisaika	minimi	30 minuuttia [A/B]
	maksimi	24 tuntia [A/B]
Säilyvyys		9 kuukautta [C]

CQP = Corporate Quality Procedure

[A)] 23 °C / 50 % suht. kost.

[B)] Erityiskohteessa, lämpötila ja kuivumisaika voivat poiketa ilmoitetuista

[C)] varastoituna tiiviissä alkuperäispakkauksessa pystyasennossa kuivassa tilassa ≤ 25 °C

KUVAUS

Sika® MultiPrimer Marine on liuotinpohjainen läpikuultava, hieman kellertävä primer, joka reagoi/kuivuu ilman kosteudesta muodostaen ohuen tartuntakalvon. Tuote sitoo materiaalipinnan ja levitettävän liima/tiivistemassan toisiinsa pitkäkestoisesti.

Sika® MultiPrimer Marine on erityisesti kehitetty liimattavien/tiivistettävien materiaalipintojen tartunta-aineeksi ennen Sikaflex 1-komponenttisten Polyuretaani liima/tiivistemassojen käyttöä.

KÄYTTÖKOHTEET

Sika® MultiPrimer Marine käytetään parantamaan pitkäkestoista tartuntaa useilla eri metallipinnoilla kuten alumiini, teräs, sinkitty teräs ja ei-rautametallit, puupinnoilla kuten tiikki, mahonki, oregon mänty ja korkki. Tuote soveltuu käytettäväksi myös Sikasil® -liima/tiivistemassojen pitkäaikaisten tartuntaominaisuuksien parantamisessa.

Tiedustele valmistajan ohjeita ja suorita testit todellisilla materiaalipinnoilla ennen Sika® MultiPrimer Marine käyttöä materiaalipinnoilla, joilla on taipumusta jännityssäröilyyn.

Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tuote tulee testata todellisilla materiaalipinnoilla ja käyttöolosuhteissa tartunta- ja yhteensopivuusominaisuuksien varmistamiseksi.

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

Pintojen tulee olla puhtaita ja kuivia eikä niissä saa olla rasvaa, öljyä, pölyä tai epäpuhtauksia.

Tuotteen tarttumista voi parantaa suorittamalla ensin materiaalipintaan puhdistamisen sekä mattahionnan. Suorita puhdistus- ja aktivointipyyhintä ennen primerin levittämistä.

Käyttökohde

Levitä ohut, peittävä kerros Sika® MultiPrimer Marine pensselillä, huovalla, nukkaamattomalla kankaalla tai melamiinivaahto -levitinpalalla.

Kuivunut Sika® MultiPrimer Marine käyttäytyy termoplastisesti kolmen ensimmäisen vuorokauden ajan ja siksi liitoksen altistamista korkeille lämpötiloille sekä ulkopuolisten jännitysten pääsyä liitokseen tulee välttää kyseisenä aikana.

Ihanteellisissa olosuhteissa tuotteen ja materiaalipinnan lämpötila on 15 °C ja 25 °C välillä.

Sika® MultiPrimer Marine levitetään vain kertaalleen. Huolellisella levittämisellä varmistetaan tuotteen tasainen peittävyys koko käyttöalueella. Menekki ja levitystapa riippuvat materiaalipintojen luonteesta. Sulje avattu pakkaus tiiviisti molemmin korkein välittömästi aina jokaisen käyttökerran jälkeen.

TÄRKEÄ HUOMIO

Sika® MultiPrimer Marine on ilmankosteuteen reagoiva tuote. Tuotteen säilyminen alkuperäisessä pullossa varmistetaan sulkemalla suuaukko muovisella sisäkorkilla jokaisen levitysastiaan tapahtuvan annostelun jälkeen. Primerointityön lopuksi sulje pullo lisäksi kiertein varustetulla ulkokorkilla.

Hylkää tuote käytöstä noin yhden kuukauden kuluttua ensimmäisestä avauspäivämäärästä laskien, käytön ollessa säännöllistä tai kahden kuukauden kuluttua, käytön ollessa satunnaista. 30 ml pullokoko on tarkoitettu vain kertakäyttöiseksi.

Mikäli tuotteen koostumus on muuttunut geelimäiseksi, aineosat erottuneet tai sen viskositeetti on huomattavasti jäykistynyt, poista tuote käytöstä välittömästi.

Älä koskaan ohenna tuotetta muilla aineilla tai sekoita tuotetta muiden tuotteiden joukkoon.

Mikäli tuotetta on käytetty läpikuultavilla pinnoilla kuten muoveilla, tms. asianmukaisen UV -suojauksen käyttö primeroidulla alueella on pakollista.

LISÄTIETOJA

Nämä tiedot ovat annettu yleisohjeiksi. Tarkempia tietoja sekä projektikohtaista neuvontaa on pyynnöstä saatavilla Sika Industryn teknisestä neuvonnasta.

Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- Käyttöturvallisuustiedotteet
- Pre-treatment Chart Marine
- Sika Marine Application Guide

PAKKAUSTIEDOT

Pullo	30 ml 250 ml 1000 ml 5000 ml

TUOTETIEDON PERUSTA

Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelliset mittaustulokset voivat vaihdella johtuen valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

KÄYTTÖTURVATIEDOT

Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin käyttöturvallisuustiedotteisiimme, joissa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

HUOMAUTUS

Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
TM Industry
Tammiston kauppatie 22 B
01510 Vantaa
Puh. 09-511 431
www.sika.fi