

TUOTETIETOESITE

Sika BlackSeal®-1

BITUMIPOHJAINEN SAUMAUSMASSA.

TUOTEKUVAUS

Sika BlackSeal®-1 on 1-komponenttinen bitumipohjainen saumausmassa jolla on hyvä tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin.

KÄYTTÖ

Sika BlackSeal®-1 on tarkoitettu ulkona tehtäviin tiivistyksiin ja korjauksiin katoilla, seinillä ja muissa rakennusratkaisuissa.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Hyvä tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin
- Ei vaadi pohjustusta
- Helppo työstettävyys
- Voidaan levittää kosteille ei huokoisille pinnoille

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Bitumipohjainen
Pakkaus	300 ml patruuna, 12 patruunaa per laatikossa
Väri	Musta
Käyttöikä	Sika BlackSeal®-1 käyttöikä on 12 kuukautta valmistuspäivämäärästä, edellyttäen että tuote on säilytetty vahingoittumattomassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, ja varastointiolosuhteet täyttyvät.
Varastointiolosuhteet	Sika BlackSeal®-1 on säilytettävä kuivassa suojattuna suoralta auringonvalolta +5 °C ja +25 °C välisessä lämpötilassa.
Tiheys	~1.30 kg/l (ISO 1183-1)
Kiintoainepitoisuus	~85 %

TEKNINEN TIETO

Käytönaikainen lämpötila -20 °C -+70 °C

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Valuma	< 3 mm (20 mm profiili, 23 °C) (ISO 7390)
Ympäristön lämpötila	+5 °C - +40 °C, vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella.
Alustan lämpötila	+5 °C - +40 °C

TYÖSTÖ OHJEET

ALUSTAN VALMISTELU

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, vapaa öljystä ja rasvasta, pölytön ja vapaa irtoaineksestä. Maali, sementtiliima ja muu tartuntaa heikentävä/huonosti kiinnioleva aines on poistettava.

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Sika BlackSeal®-1 on valmis käytettäväksi. Aseta patruuna patruunapuristimeen ja levitä Sika BlackSeal®-1 saumaan. Varmista että massa tarttuu sauman sivuseinämiin ja ilmakupli ei synny. Sika BlackSeal®-1 massa on työstettävä tiiviisti jotta saavutetaan hyvä tartunta sauman sivuille.

On suositeltava käyttää rajausteippiä kun halutaan saavuttaa tarkkarajaiset saumat. Poista teippi ennen massan kovettumista. Tarvittaessa käytä työstönestettä (esim. Sika® Tooling Agent N) sauman tasoittamiseen. Älä käytä liuotinpohjaisia aineita.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista kaikki työkalut heti käytön jälkeen Colma Cleaner tai Sika® TopClean T tuotteilla. Kovettunut massa on poistettavissa vain mekaanisesti.

LISÄDOKUMENTEJÄ

- Käyttöturvatedote

RAJOITUKSET

- Sika BlackSeal®-1 ei ole ylimaalattavissa .
- Älä käytä Sika BlackSeal®-1 vedenalaisiin saumoihin
- Älä käytä Sika BlackSeal®-1 lasin tiivistämiseen.
- Älä käytä Sika BlackSeal®-1 uima-altaan ja sen yhteydessä olevien saumojen tiivistämiseen.
- Älä käytä Sika BlackSeal®-1 luonnonkivien kanssa.
- Älä käytä Sika BlackSeal®-1 suorassa kosketuksessa muiden saummassojen ja liimojen kanssa.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Tuotetietoesite
Sika BlackSeal®-1
Toukokuu 2020, Versio 01.01
02051108000000011

SikaBlackSeal-1-fi-FI-(05-2020)-1-1.pdf