



A SIKA BRAND

## TUOTETIETOESITE

# Casco<sup>®</sup> CementRapid

Lämmönkestävä, erittäin nopeasti kovettuva, sementtipohjainen täyttömassa pieniin reikäkorjauksiin

### TUOTEKUVAUS

Erittäin nopeasti kovettuva, sementtipohjainen täyttömassa 1 - 10 mm kerrospaksuuksiin, pieniin korjauksiin, tulipesiin ja kannakkeiden kiinnityksiin seinissä ja katoissa. Lämmönkestävä jonka ansiosta soveltuu erittäin hyvin juuri tulipesien korjauksiin. Hyvä tarttuvuus useimpiin alustoihin kuten: betoniin, rappaukseen, kevytbetoniin, tiileen, jne.

### KÄYTTÖ

- Pienet korjaukset
- Korjaukset tulisijoissa
- Kannakkeiden kiinnityksiin seinissä ja katoissa

### LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Nopeasti kovettuva
- Lämmönkestävä +1 000°C saakka.
- Korkea vetolujuus.
- Pakkasen-/ lämmönkestävä.

### TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Sementti
Pakkaus	2 kg
Käyttöikä	18 kk valmistuspäivämäärästä, sinetöidyssä pakkauksessa. Sulje pussi mahdollisimman tiiviisti käytön jälkeen.
Varastointiolosuhteet	Varastointi kuivassa ja viileässä, ei saa altistua pakkaselle.
Olomuoto / Väri	Tummanharmaa
Tiheys	Jauhe noin 1,3kg/m <sup>3</sup> Laasti noin 1,7 kg/m <sup>3</sup>

### TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Sekoitusuhde	2 kg jauhetta sekoitetaan 0,5 l vettä
Menekki	Noin 1.5 kg/m <sup>2</sup> /mm
Astia-aika	Noin 10 min. +20°C

### PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-

tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

# YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

## TYÖSTÖ OHJEET

### ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

Alustan esikäsitteily.

Alustan tulee olla kuiva, luja ja puhdas. Poista kaikki irtoava aines mekaanisesti. Kostuta alusta aina vedellä ennen sekoitetun korjausmassan levittämistä.

### SEKOITUS

Sekoita 3 tilavuus-osaa Casco® CementRapid jauhetta 1 tilavuus-osaan kylmää, puhdasta vettä. Käytä mieluiten koneellista sekoitusta (600 rpm)

Casco® CementRapid kovettuu erittäin nopeasti. Älä sekoita suurempaa määrää kuin mitä ehdit käyttää 2 - 3 min. aikana.

Älä koskaan sekoita Casco® CementRapid tuotetta lämpimään veteen.

### TYÖSTÖ

#### Korjaaminen ja täyttäminen

Käytä kapeaa teräslastaa levittääksesi sekoitetun massan. Tämän jälkeen tasoita massa leveämmällä teräslastalla kuin vahingoittunut alue. Pinta voidaan hioa kun korjausmassa on kuivunut.

#### Tulisijojen korjaus ja paikkaaminen

Casco® CementRapid on lämmönkestävä tuote, joka soveltuu erittäin hyvin kohteisiin joissa lämpötila saattaa nousta aina +1 000°C asti.

### PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

## OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

Oy Sika Finland Ab  
Koskelontie 23 C  
PL 49  
02921 Espoo  
Puh. + 358 9 511 431  
Fax. + 358 9 511 43 300  
www.sika.fi



Tuotetietoesite  
Casco® CementRapid  
Tammikuu 2024, Versio 03.01  
021840301000000006

CascoCementRapid-fi-FICASCO-(01-2024)-3-1.pdf