

TUOTETIETOESITE

CascoProff GP

MONIKÄYTTÖINEN LATTIA- JA SEINÄLIIMA

TUOTEKUVAUS

Monikäyttöinen lattia- ja seinäliima, joka soveltuu useimmille PVC- ja LVT-päällysteille, linoleumille, useimmille tekstiililattia-päällysteille ja seinä-pinnoitteille, joiden PVC-kerros on vähintään 0,6 mm.

KÄYTTÖ

- PVC
- Useat linoleumit
- Tekstiili
- seinäpinnoitteet, joiden PVC-kerros on vähintään 0,6 mm.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Voidaan käyttää lattia- ja seinäkiinnityksiin
- Lämpöaktivoituvaa
- Minimaalinen roiskuminen ja helppo levittää tasainen kerros telalla
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa
- Toimistotuolin kestävä.
- Helppo pestä (esim. työkalut ja tahrat)
- Ei sisällä APEO-yhdisteitä

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Akryylikopolymeeridispersio
Pakkaus	10 litraa ja 15 litraa
Väri	Valkoinen
Käyttöikä	Vähintään 12 kk tiiviisti suljetussa pakkauksessa yli +10 °C:n lämpötilassa
Varastointiolosuhteet	Ei tule altistaa lämpötilalle, joka on alle 0 °C tai yli 30 °C.
Tiheys	Noin. 1230 kg/m ³
Koostumus	Tiksotrooppinen
Kiintoainepitoisuus paino-osina	Noin. 77 %
Viskositeetti	Noin. 50 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki	1 litra / 3-6 m ² .		
Alustan lämpötila			
Alustan kosteuspitoisuus	Betonialustalla enimmäiskosteus 85 % RH, lastulevyalustalla 8–12 %.		
Asennusaika	Märkäliimaus, noin 0–30 minuuttia; tartunta, 30–60 minuuttia, lämpöaktivointi mahdollistaa jopa 90 minuuttia		
Riittoisuus	Materiaali	Imevä alusta	Imemätön alusta
	Homogeeninen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	vinyyli	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Polyolefiini	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Tekstiili	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
	Linoleumi	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l

TYÖSTÖ OHJEET

KÄYTTÖ

Käytettäessä materiaaleja, joiden tausta on hiottu, on tärkeää huomioida, että materiaali tulee aina asentaa tuoreeseen liimaan ja tämällyppinen materiaali tulee asentaa 30 minuutin kuluessa. Asennettaessa linoleumia suosittelemme CascoLin-, tai CascoLin Extra -liimaa. Betonialustalla enimmäiskosteus 85 % RH, lastulevyalustalla 8–12 %.

LATTIAT

IMEVÄT ALUSTAT

- Levitä liima hammaslastalla (6108, 6118 tai 6121). Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen aikaansaamiseksi on tarpeen annettussa avoajassa.
- Asenna materiaali välittömästi tai hyvin lyhyen avoinajan jälkeen ja painele materiaalia kauttaaltaan, jotta kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää.
- Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

IMEMÄTTÖMÄT ALUSTAT

Parhaan tuloksen saamiseksi imemättömälle alustalle suositellaan käytettäväksi lattiatasoitetta, joka kutistuu vain vähän ja kiinnittyy hyvin alustaan. Suositeltava paksuus on 2–3 mm. Tämän jälkeen liimaus suoritetaan märkäliimauksena, mikä varmistaa hyvän lopputuloksen; noudata asennusohjeita imeville alustoille. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee noudattaa seuraavia ohjeita. On tärkeää antaa veden haihtua liimasta niin paljon kuin mahdollista.

- Levitä liima hammaslastalla (6108, 6118 tai 6121).
- Asenna materiaali märkään liimaan ja varmista hyvä kastuminen. Nosta materiaali tämän jälkeen ylös ja anna liimapinnan kuivua noin 10–20 minuuttia. Laske materiaali takaisin alas tai levitä liima ja odota 20–30 minuuttia. Sen jälkeen asenna materiaali puolikuivaan liimaan.
- Paina päällyste kauttaaltaan kiinni liimaan siten, että kaikki ilma poistuu päällysteen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää.

Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.

SEINÄT

IMEVÄT ALUSTAT

Imevät alustat, kuten betoni, kitti, lastulevy ja kipsikartonkilevyt.

Voimakkaasti imevä alusta tulee esiliimata seoksella, jossa on yhtä paljon CascoProff GP:tä ja vettä.

- Levitä liima tasaisesti seinälle telalla. Suosittelemme kovametalliteräistä Casco 6118 -lastaa telan käyttämisen jälkeen sen varmistamiseksi, että liima on tasaisesti levittynyt seinälle. Älä levitä liimaa suuremmalle alueelle, kuin johon ehdit kiinnittää päällysteen 15–30 minuutissa riippuen alustan lämpötilasta ja ilman kosteudesta. Asenna materiaali välittömästi tai hyvin lyhyen avoinajan jälkeen.
- Paina päällyste kauttaaltaan kiinni liimaan siten, että kaikki ilma poistuu päällysteen alta. Lämpötilan ei tule olla tarpeettoman korkea päällystettä asennettaessa, etenkin työskenneltäessä kulmissa.
- Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.
- Kiinnitä materiaali valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Imevällä alustalla seinien tulisi aina antaa kuivua kahden päivän ajan ennen alueen käyttöönottoa.

ALUSTAN VALMISTELU

Ennen päällysteen asentamista varmista, että aluslattia on puhdas, tasainen, pölytön, riittävän luja sekä pysyvästi kuiva.

Betonialustalla enimmäiskosteus 85 % RH, lastulevyalustalla 8–12 %.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Käsittely ja puhdistus ohjeet

Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on käytettävä suojakäsineitä ja suojalaseja sekä huolehdittava puhtaudesta. Työskentele aina huolellisesti ja systemaattisesti turhien roiskeiden välttämiseksi.

Jos liimaa joutuu iholle, pese iho vedellä ja saippualla. Pese työvälineet vedellä ennen kuin liima ehtii kuivua. Kuivunut liima liuotetaan etanoliin. Lisätietoa löytyy käyttöturvallisuustiedotteen osioista luokitus, koostumus ja ominaisuudet

TYÖSTÖ

Tools: Toothed trowel e.g. Casco hard metal trowel 6108, 6118 or 6121

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.