

TUOTETIETOESITE

Casco® Floor Expert ZZ

VALKOINEN ERITTÄIN NOPEASTI KOVETTUVA, ERITTÄIN HIENORAKEINEN JA JOUSTAVA LAASTI. POHJUSTUSVAPAA.

TUOTEKUVAUS

Valkoinen erittäin nopeasti kovettuva, erittäin hienorakeinen ja joustava laasti. Nopeisiin korjauksiin, soveltuu useimmille alustoille. Pohjustusvapaa. Vain sisäkäyttöön.

KÄYTTÖ

- Nopeisiin korjauksiin useimmille alustoille
- Käytetään lattiassa ja seinissä
- Soveltuu lattialämmityslattioille
- Vain sisäkäyttöön

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Erittäin nopeasti kuivuva
- Erittäin hienorakeinen
- Pohjustusvapaa
- Joustava
- Valkoinen

TUOTETIETO

| | |
|------------------------------|---|
| Kemiallinen pohja | Sementtipohjainen |
| Pakkaus | 4,5 kg PE-pakkaus |
| Käyttöikä | Säilyy 18 kuukautta (suljetussa pakkauksessa). Avattu pakkaus tulee sulkea välittömästi ja käytettävä mahdollisimman pian. |
| Varastointiolosuhteet | Varastoi ZZ viileässä ja kuivassa paikassa. |
| Suhteellinen tiheys | 0,91 kg/litra kuivaa jauhetta |

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

| | |
|---|---|
| Menekki | noin. 1,1 kg/m ² /mm |
| Kerrospaksuus | 0-5 mm |
| Alustan lämpötila | Tasoitteen sekä alustan lämpötila: Ei alle +5°C, paras työstettävyyys +15°C - +20°C |
| Astia-aika | noin. 5 minuuttia |
| Odotusaika / päällepinnoitettavuus | Käveltävissä. 30 minuuttia Päällystettävissä: noin. 30 minuuttia |

TYÖSTÖ OHJEET

SEKOITUS

4,5 kg ZZ / 1,4 litraa kylmää vettä

TYÖSTÖ

ZZ soveltuu täyttämiseen, korjaukseen, tasoitukseen ja kaltevien pintojen tekemiseen:

- kokonaisten lattiapintojen nopeaan tasoitukseen
- porrasaskelmille ja tasanteille
- korkeuserojen tasoittamiseen
- korjausmassaksi reikien ja kolojen paikkaukseen.
- voidaan käyttää tekstiili, keraamisten ja elastisten päällysteiden kanssa.
- vain sisäkäyttöön
- tasoite on päällystettävä

POHJUSTUS

Alustojen pohjustamiseen käytetään sopivaa Casco Floor Expert-pohjustetta. Lisätietoja pohjusteiden tuotetietoesitteestä.

SUOSITELTU TYÖSKENTELYMENETELMÄ

- Käytä puhdasta sankoa.
- Kaada ZZ:aa kylmään, puhtaaseen veteen ja sekoita homogeeniseksi seokseksi (suositellaan koneellista sekoitusta).
- Levitä ja tasoita esimerkiksi tasoitelastalla.
- Älä sekoita suurempaa määrää kuin ehdit käyttää 5 minuutissa.
- Suojaa kovettuva ZZ korkealta ympäristön lämpötilalta, suoralta auringonvalolta ja vedolta.
- Puhdista työvälineet vedellä välittömästi käytön jälkeen.

ALUSTAN LAATU

ZZ:lle soveltuvia sisätilojen alustoja ovat esim:

- Betoni
- Kevyt betoni
- sementti ja pikasementtitasoitteet
- kalsiumsulfaattipohjaiset tasoitteet
- valuasfalttitasoitteet (hiottu) IC 10 ja IC 15 standardin EN 13813 mukaisesti
- vanhat alustat, joilla on veteen liukenemattomia liimajäämiä
- vanhat alustat, kuten keraamiset laatat, luonnonkivet ja sementtimosaikki
- puualustat
- Kipsilevy

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteen, jonka toimitamme pyydettyäessä.