

JÄRJESTELMÄTIETOESITE

Sikafloor® MultiFlex PS-37

Sileä, halkeamiasilloittava polyuretaanilattiapinnoitejärjestelmä.

TUOTEKUVAUS

Sikafloor® MultiFlex PS-37 on sileäpintainen polyuretaanilattiajärjestelmä. Se on osa Sikafloor® Multiflex -lattiajärjestelmiä.

KÄYTTÖ

Sikafloor® MultiFlex PS-37 tuotetta saa käyttää ainoastaan kokenut ammattilainen.

Sikafloor® MultiFlex PS-37 Järjestelmää käytetään teollisissa kohteissa, kuten:

- Autoteollisuuden tilat
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Logistiikkatilat ja varastot

Huomaa:

- Järjestelmä on vain sisäkäyttöön.

OMINAISUUDET / EDUT

- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Hyvä halkeamiensilloitus kyky
- Vähäinen huollon tarve
- Hyvä kestävyys tiettyjä kemikaaleja vastaan
- Saumaton

HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

Fire Classification Report EN 13501-1, GHENT, No. CR 24-0147-01

MENETELMÄ TIETO

Menetelmä rakenne	Kerros	Tuote
	1. Pohjuste	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590 Sikagard® P 770
	2. Runkomassa	Sikafloor® BC 375 N täytettynä 1 : 0.25 paino-osaa Sikafloor 5050 Filler täytehiekalla.
Kemiallinen pohja	Polyuretaani	
Olomuoto	Sileä kiiltävä pinta	
Väri	Saatavana useissa väri sävyissä.	
Nimellinen paksuus	~2.0 mm	

TEKNINEN TIETO

Vetotartuntalujuus	≥ 1.5 MPa	(EN 1542)
--------------------	-----------	-----------

Järjestelmätieto

Sikafloor® MultiFlex PS-37

Elokuu 2025, Versio 02.01

02081290000000136

KÄYTTÖTIEDOT

Menekki	Kerros	Tuote	Menekki	
	Pohjuste	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590 Sikagard® P 770	1-2 × 0.3–0.5 kg/m²	
	Tasauspohjuste	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590 Sikagard® P 770	Katso tuotekohtainen tuotetietoesite	
	Runkomassa	Sikafloor® BC 375 N täy- tettynä 1 : 0.25 paino- osaa, Sikafloor 5050 Fil- ler täytehiekalla.	1 × 2.0 kg/m²	
Ympäröivän ilman lämpötila	Minimi	+10 °C		
	Maksimi	+30 °C		
Suhteellinen ilmankosteus	Maksimi	80 % r.h.		
Kastepiste	Katso tuotekohtainen tuotetietoesite			
Alustan lämpötila	Minimi	+10 °C		
	Maksimi	+30 °C		
Alustan kosteuspitoisuus	Katso tuotekohtainen tuotetietoesite			
Odotusaika / päällepinnoitettavuus	Kun käytetään Sikafloor®-1590 tai Sikagard P 770®-tuotetta, katso tuote- kohtaisesta tuotetietoesitteestä tarkat tiedot uudelleenpinnoituksen odo- tusajasta. Ennen Sikafloor® BC 375 N levittämistä on pohjusteen annettava kuivua:			
	Lämpötila	Minimi	Maksimi	
	+10 °C	17 h	4 vrk	
	+20 °C	9 h	2 vrk	
	+30 °C	7 h	1 vrk	
	Huomio: Ajat ovat noin-arvoja ja niihin vaikuttavat ympäristön vaihtelevat olosuhteet.			
	Asennettu tuote on valmis käytettäväk- si	Lämpötila	Jalankulku	Kevyt rasitus
		+10 °C	72 h	6 vrk
+20 °C		24 h	4 vrk	10 vrk
+30 °C		18 h	2 vrk	7 vrk
				5 vrk
Huomio: Ajat ovat noin-arvoja ja niihin vaikuttavat ympäristön vaihtelevat olosuhteet.				

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

Lisätietoja:

- Sika Method Statement — Evaluation and preparation of surfaces for flooring systems
- Sika Method Statement — Sikafloor® mixing and application

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuuksiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Järjestelmätietoesite

Sikafloor® MultiFlex PS-37

Elokuu 2025, Versio 02.01

02081290000000136

SikafloorMultiFlexPS-37-fi-FI-(08-2025)-2-1.pdf