TUOTETIETOESITE

Casco® WallFiller

Täyttölaasti kipsilevysaumojen täyttöön, reikiin ja ylitasoitukseen

TUOTEKUVAUS

Kipsipohjainen seinätasoite ylitasoituksiin sekä myös paikkakorjauksiin 1 - 20 mm kerrospaksuuksina. Ei kutistu ja on erittäin helposti hiottavissa sileäksi. Ei suositella saumojen täyttöön puu-paneeleissa.

KÄYTTÖ

- Ylitasoituksiin
- Pieniin korjauksiin
- Seiniin ja kattoon.
- Vain sisäkäyttöön kuivissa tiloissa.
- Täyttökyky 1-20 mm/kerros

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Pölysidottu.
- Erittäin hienojakoinen, lopputuloksena täydellisen sileä pinta.
- Helppo levittää.
- Kutistumaton.
- Nopeasti kovettuva.

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT

- M1 & EC1 Plus Matalapäästöinen

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Kipsipohjainen.
Pakkaus	10 kg, paperipussi 3 kg, PE-pussi
Olomuoto / Väri	Valkoinen jauhe.
Käyttöikä	12 kk 10 kg pussilla ja 24 kk 3 kg PE-Pussilla. (Avaamaton pakkaus).
Varastointiolosuhteet	Varastoi avaamattomassa pakkauksessa viileässä, kuivassa ja suojassa pakkaselta.Avattu pakkaus tulee käyttää mahdollisimman nopeasti.
Tiheys	Jauheena noin 950 kg/m³ ja sekoitettuna 1,4 kg/m³

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Sekoitussuhde	Sekoita 10 kg jauhetta 6 L kylmää vettä tai 3 kg jauhetta noin 1,8 L vettä.
Menekki	Noin 1.0 kg/m²/mm
Kerrospaksuus	Täyttöpaksuus: Maksimi 20 mm yhdessä kerroksessa.
Ympäristön lämpötila	+5°C - +30°C
Astia-aika	Noin 1h noin +20°C lämpötilassa

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fysikaalisia, ekologisia, toksikologisia ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

Alustan esikäsittely
Alustan tulee olla kuiva, luja ja puhdas. Poista kaikki irtoava materiaali mekaanisesti. Tehdessä ylitasoitusta laajoilla alueilla, imukykyisellä alustalla - betoni, rappaus, kevyt betoni, jne - Pohjusta alusta Casco Pohjusteella; Katso sekoitussuhde pohjusteen tuotetietoesitteestä tai pakkauksesta. Casco Pohjusteen tulee olla täysin kuiva ennen työn aloittamista.
Korjaus ja täyttö
Käytä kapeakärkistä teräslastaa levittääksesi tasoitetta. Levitä massa välittömästi tasaiseksi leveämmällä lastalla. Korjattaessa suuria koloja, reikiä jne. Käytä jälkitasoituksessa leveämpää lastaa kuin reikäkohta jotta tuote tasoittuu kunnolla. Syvät reiät ja kolot tulee täyttää useammalla kerralla, käytä kerralla maksimissaan 20 mm / kerros.Tasoitteen voi hioa kun tuote on kuivunut.
Huom! Ei suositella suurille / leveille väleille puupohjaisissaa paneeleissa.
Vain sisäkäyttöön kuivissa tiloissa.
Työkalut
Pienet korjaukset: Kapea teräslasta / putsikauha
Suuret korjaukset: Leveä teräslasta

SEKOITUS

Sekoita 10 kg Casco® WallFiller jauhetta ja noin 6 osaa kylmää, puhdasta vettä (tai 3 kg jauhetta ja 1,8 litraa vettä). Sekoita Casco® WallFiller homogeeniseksi, tasaiseksi massaksi. Suosittelemme 3 min sekoitusaikaa ja koneellista sekoitusta (600 rpm).

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työkalut vedellä. Kovettunut tuote voidaan poistaa vain mekaanisesti.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
Tammiston Kauppatie 22 B
01510 Vantaa
Puh. + 358 9 511 431
www.sika.fi

Tuotetietoesite
Casco® WallFiller
Elokuu 2026, Versio 04.03
021840102000000022