

TUOTETIETOESITE

SikaEmaco® T 2040

(aikaisemmin MEmaco T 2040)

Kolmikomponenttinen polymeeripohjainen, nopeasti kovettuva liikenneväylien korjauslaasti 5 – 30 mm kerrospaksuuksiin. Voidaan käyttää jopa -25° C lämpötilassa.

TUOTEKUVAUS

SikaEmaco® T 2040 on nopeasti kovettuva kolmikomponenttinen lattioiden tasoitus- ja korjauslaasti, joka perustuu APS-polymeeritekniikkaan. SikaEmaco® T 2040 koostuu hybridipolymeeristä (osa A), kahdesta erilaisesta aktivointiaineesta (osa B) ja reaktiivisesta täyteaineesta (osa C). Se kestää erinomaisesti iskuja, hankausta, naarmuuntumista ja kemikaaleja.

KÄYTTÖ

SikaEmaco® T 2040 on tarkoitettu betonisten vaakapintojen nopeaan korjaamiseen ja paikkauslaastiksi 5 - 30 mm kerrospaksuuksiin kuten:

- Korjattaessa lyhyellä aikataululla pysäköintitaloja, teollisuushalleja, elintarviketeollisuuden lattioita, betonilattojen lohkeilleita tai kuluneita alueita tai kylmävarastoja jne.
- Liike- ja teollisuuskiinteistöjen betonilattioille, kun kohde on saatava takaisin käyttöön mahdollisimman nopeasti ja lattioiden tulee olla käytettävissä muutama tunnin kuluessa.

OMINAISUUDET / EDUT

- Nopea korjaus sallii hyvin lyhyet huolto- /liikennekatkokset
- C-komponentin muoviastiaa voi käyttää sekoitusastianana.
- Pohjustusta ei tarvita
- Erinomainen työstettävyys
- Ei epämiellyttäviä hajuja, käytännössä hajuton
- Jälkihoitoa ei tarvita.
- Kovettuminen mahdollista jopa hyvin alhaisissa lämpötiloissa (-25°C).
- Pienin mahdollinen liikenteen häiriöaika, jopa alhaisimmissa lämpötiloissa
- Nopea alku- ja loppulujuuden kehitys
- Suuri lopullinen puristus- ja taivutuslujuus
- Vähäinen kimmomoduuli (iskujen ja värinän vaimennus ja muut mekaaniset rasitukset)
- Erinomainen naarmuuntumisen ja kulutuksenkesto
- Kestää hyvin yleisimpiä kemikaaleja (esimerkiksi mineraalihatot ja alkoholit)
- Kestää kosteutta
- Kestää jäätymistä ja sulamista erinomaisesti
- Ei läpäise vettä eikä klorideja
- Virallinen ulkoisen laboratorion antama vaatimustenmukaisuustodistus käytettäväksi elintarvikkeiden varastointialueilla.
- CE-merkitty synteettiseksi hartsitasoitteeksi SR-B2,0-AR0,5-IR8 standardin EN 13813 mukaisesti.
- Paloluokitus A2fl-s1

TUOTETIETO

Pakkaus

23,5 kg SikaEmaco® T 2040 sarja sisältää:

- Komponentti A: 2,4 kg muoviastia
- Komponentti B: 0,4 kg muoviastia
- Komponentti C: 22,5 kg muoviastia, jossa tuote muovipussissa

Käyttöikä

Komponentti A: 6 kk valmistuspäivämäärästä

Komponentti B ja C: 12 kk valmistuspäivämäärästä, kun varastoidaan alla

Tuotetietoesite

SikaEmaco® T 2040

Syyskuu 2024, Versio 02.01

02020200000002001

mainituissa olosuhteissa

Varastointiolosuhteet	Varastoi huoneenlämmössä (+5 °C - +25 °C), poissa suorasta auringonvalosta, viileässä, kuivassa varastotilassa ja nostettuna lavan päälle suojaan sateelta. Ei jatkuvaa altistumista yli +30°C lämpötiloille.
Olomuoto / Väri	Komponentti A: punertava, kirkas neste Komponentti B: musta pasta Komponentti C: harmaa jauhe

TEKNINEN TIETO

Kulutuksen kesto	BCA-testi	20 µm (luokka AR 0.5)	
Iskunkestävyys	20 Nm		
Puristuslujuus	3 tuntia (+20 °C)*	72 N/mm ²	(EN 196-1)
	1 vrk (+20 °C)*	79 N/mm ²	
	7 vrk (+20 °C)*	82 N/mm ²	
	3 tuntia (0 °C)**	57 N/mm ²	(EN 196-1)
	1 vrk (0 °C)**	70 N/mm ²	
	7 vrk (0 °C)**	80 N/mm ²	
	3 tuntia (-25 °C)**	31 N/mm ²	(EN 196-1)
	1 vrk (-25 °C)**	33 N/mm ²	
	7 vrk (-25 °C)**	41 N/mm ²	
Kimmokerroin puristuksessa	7 vrk jälkeen +20 °C lämpötilassa*	noin 30 000 N/mm ²	(EN 13412)
	7 vrk jälkeen -20 °C lämpötilassa**	noin 35 000 N/mm ²	
Taivutuslujuus	3 tuntia (+20 °C)*	17 N/mm ²	(EN 196-1)
	1 vrk (+20 °C)*	18 N/mm ²	
	7 vrk (+20 °C)*	20 N/mm ²	
	3 tuntia (0 °C)**	18 N/mm ²	(EN 196-1)
	1 vrk (0 °C)**	21 N/mm ²	
	7 vrk (0 °C)**	23 N/mm ²	
	3 tuntia (-25 °C)**	13 N/mm ²	(EN 196-1)
	1 vrk (-25 °C)**	13 N/mm ²	
	7 vrk (-25 °C)**	18 N/mm ²	
* käyttämällä SikaEmaco® T 2040 osa B ("normal" versio). Kaikki komponentit on säilytetty huoneenlämmössä ennen käyttöä. ** käyttämällä SikaEmaco® T 2040 RS Komponentti B:tä ("fast"-versio). Kaikki komponentit säilytetään 0 °C:ssa ennen käyttöä.			
Vetotartuntalujuus	betonista 1 vrk jälkeen	≥ 3,5 N/mm ²	(EN 13892-8)
	betonista 28 vrk jälkeen	≥ 4,5 N/mm ²	
	Teräksestä 1 vrk jälkeen	≥ 6,0 N/mm ²	(EN 12188)
Kaikki tieto kerätty +20 °C lämpötilassa, kun käytetty SikaEmaco® T 2040 Komponentti B ("normal"-versiota).			
Käytönaikainen lämpötila	-30 °C - +60 °C		
Lämpöyhteensopivuus	Lämpöyhteensopivuus (7 vrk)	32·10 ⁻⁶ 1/K	(EN 1770)
Kapillaarinen imukyky	≤ 0,01 Kg / m ² ·h ^{-0.5}		(EN 1062-3)

Kemiallinen kestävyys

Kemiallinen yhdiste	21 vrk jälkeen
Suolahappo (10%)	läpäisty
Rikkihappo (10%)	läpäisty
Maitohappo (10%)	läpäisty
Lyijytön bensiini 98 Oktaaninen	läpäisty
Diesel	läpäisty
Kerosiini	läpäisty
Glykoli (100%)	läpäisty
Jarruneste	läpäisty
Moottoriöljy (Turbo 400A 10W-40)	läpäisty
Xyleeni	läpäisty

"Läpäisty"= Maksimissaan 20% puristuslujuuden lasku, verrattuna käsittelemättömään näytteeseen

Palonkesto

Luokka A2_{fi}-s1 (EN 13501-1)

KÄYTTÖTIEDOT

Tuoreen laasti tiheys

Noin 2,3 kg/l

Menekki

Noin 23 kg per m² / cm
Yhdellä 23,5 kg sarjalla voi valmistaa 10,5 litraa valmista laastia.

Kerrospaksuus

5 - 30 mm

Ympäristön ilman lämpötila

-25 °C - +20 °C

Alustan lämpötila

-25 °C - +20 °C

Pot life -aika

10 - 30 minuuttia, riippuen ympäristön lämpötilasta ja onko käytetty komponentti B:stä nopeaa (fast) vai normaalia (normal) versiota

Asennettu tuote on valmis käytettäväksi 4 - 6 tuntia (sallituissa lämpötiloissa)

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

TÄRKEÄT NÄKÖKOHDAT

- Älä lisää muita aineita, jotka voivat vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin.
- Älä levitä alle -25 °C tai yli +20 °C lämpötiloissa.
- Työaika voidaan pidentää varastoimalla yksittäisiä komponentteja viileässä paikassa.
- Suurin sallittu asennussyvyys 30 mm ei saa ylittyä, vaikka kvartsihiekkää sekoitettaisiin SikaEmaco® T 2040 seokseen
- Jos vaadittu kerrospaksuus on korkeampi, SikaEmaco® T 2040:n toinen levitys on suoritettava 2 tunnin sisällä levityksestä.
- Ei tarttuvuutta galvanoituun metallipintaan.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvalli-

suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

KÄYTTÖOHJEET

HUOMIOITAVA SUUNNITELUSSA

Valitse oikea B-Komponentti versio suunnitellun käytölämpötila-alueen mukaan:

- 0 °C - +20 °C: SikaEmaco® T 2040 komponentti B (normal)
- 25 °C - 0 °C: SikaEmaco® T 2040 RS komponentti B (fast).

ALUSTAN VALMISTELU

Betonissa ei saa olla jäätyneitä kohtia, pinnalla pintakovetinta tai jäänteitä jälkihoitoaineista, öljytahroja, sementtiliimaa, haurasta ainesta eikä pölyä. Betonin pinta suositellaan karhennettavan. Mahdolliset vesivuodot on kuivattava tai tukittava tehokkaasti. Pinta karhennetaan mekaanisesti esimerkiksi teräsrae- tai hiekkapuhaltamalla, painepesemällä tai hiomalla ja jälkikäsitellään. Pinnan tulee olla kuiva. Vesi poistetaan imuroimalla tai puhaltamalla pinnalle öljytöntä paineilmaa. Korjattavaa betonialuetta ei saa pohjustaa eikä tiivistää.

Korjattavan alueen reunat tulee sahata suoriksi, vähin-

Tuotetietoesite

SikaEmaco® T 2040
Syyskuu 2024, Versio 02.01
02020200000002001

tään 5mm paksuiksi, jotta varmistetaan että tuotetta ei levitetä luilleen alle 5 mm paksuuksiin. Keskiraskaalle tai raskaalle mekaaniselle kuormitukselle altistuvassa, esimerkiksi pysäköintitalon lattiassa betonin vetolujuuden tulee ylittää > 2 N/mm² pinnan käsittelemisen jälkeen (tarkista hyväksytyyn vetokoelaitteen avulla, kun vetokuormitus on 100 N/s).

SEKOITUS

Kaikki SikaEmaco® T 2040:n komponentit on pakattu omiin pakkauksiin, sekoitusvalmiiksi:

2,4 kg Komponentti A + 0,4 kg Komponentti B + 22,5 kg Komponentti C.

Tarvittava komponentti B versio on valittava suunnitellun asennuslämpötila-alueen mukaan:

- 0 °C - +20 °C: SikaEmaco® T 2040 Komponentti B (normal)
- -25 °C - 0 °C: SikaEmaco® T 2040 Komponentti B (fast).

Säilytä ja sekoita tuote mieluiten +5 - +20 °C lämpötilassa ja siirrä tuote sekoitettuna työmaalle välittömästi ennen levitystä. Kun lämpötila laskee alle 0°C, kovettumisaika pitenee ja materiaali jäykistyy ja sitä on vaikeampi työstää erittäin kylmissä olosuhteissa.

1. Ota pussi pois komponentti C astiasta ja kaada osan A sisältö tyhjäan astiaan.
2. Lisää komponentti C kokonaan tähän samaan astiaan, samalla sekoittaen hitaalla nopeudella laastisekoittajalla, jossa soveltuva vispilä. Sekoita noin 1 minuutti, kunnes saavutetaan tasalaatuinen paakuton koostumus.
3. Lisää komponentti B tavallisella massapuristimella seokseen ja sekoita vielä 2 minuuttia, kunnes väri ja koostumus ovat tasaisia. Siirrä sekoitettu materiaali toiseen astiaan, jotta sekoitusvirheitä ei muodostu sangon reunojen vuoksi. Sekoita tarvittaessa uudelleen.

KÄYTTÖ

SikaEmaco® T 2040 on levitettävä ulkona, kun lämpötila pysyy muuttumattomana tai laskee. Tällöin betonin sisältämän ilman laajenemisen ja ilmakuplien muodostumisen vaara vähenee. Levitä sekoitettu SikaEmaco® T 2040 valmistellulle pinnalle laastikauhalla halutun paksuiseksi kerrokseksi. Valukiskojen käytöstä voi olla apua. Reunojen tulee olla suorakulmaiset vähintään 5 mm:n matkalta. Tiivistä ja muotoile tarvittavalla tavalla.

Huom: Älä työstä pintaa liikaa!

Huom: Älä käytä tärytintä!

Levitetty aine tulee suojata suoralta kosketukselta veden kanssa. Vesi voi heti levittämisen jälkeen tehdä pinnasta tahmean. Aineen lämpötilan tulee ylittää kastepiste vähintään 3°C levittämisen aikana. On suositeltavaa käsitellä koko alue yhdellä kerralla.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

SikaEmaco® T 2040

Syyskuu 2024, Versio 02.01

02020200000002001

Jos lämpötila alittaa +5 °C, tahmeaa aikaa voidaan lyhentää tai pinnasta voidaan tehdä luistamaton levittämällä siihen raekoon 0,1– 0,3 mm hiekkaa, kun aineen sisäosa on kovettunut. Ylimääräinen hiekka on poistettava 15 minuutin kuluttua. Jos SikaEmaco® T 2040 -ainetta levitetään auringonpaisteiselle alueelle, pinta täytyy viimeistellä yhdellä kerralla ja valmiiseen pintaan koskemista tulee välttää.

JÄLKIHOITO

SikaEmaco® T 2040:n tulee antaa kovettua vähintään 4–6 tuntia, jonka aikana se tulee suojata liikenteeltä ja roiskeilta.

Ympäristön ja korjattavan materiaalin sekä aineen itsensä lämpötila vaikuttaa kovettumisaikaan. Kylmyys hidastaa kemiallisia reaktioita. Tällöin käyttöaika, työstettävyyssäike ja kovettumisaika pitenee. Lämpö nopeuttaa kemiallisia reaktioita, joten nämä ajat lyhenevät. Täydellisen kovettumisen varmistamiseksi aineen, korjattavan materiaalin ja käyttöympäristön lämpötila ei saa alittaa suositeltua arvoa

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Työkalut ja sekoitin voidaan pestä vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut aine voidaan poistaa vain mekaanisesti.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

SikaEmacoT2040-fi-FI-(09-2024)-2-1.pdf