

## TUOTETIETOESITE

## Sika® ViscoCrete®-6025 DR

## TEHONOTKISTIN / NESTEYTIMÄN BETONIN LISÄAINE

## TUOTEKUVAUS

Sika® ViscoCrete®-6025 DR on runsaasti vedentarvetta vähentävä betonin ja laastin lisäaine, joka mahdollistaa niin normaalin betonimassan kuin itsestään tiivistyvän betonin teollisen, taloudellisen ja laadukkaan valmistuksen.

## KÄYTTÖ

Sika® ViscoCrete®-6025 DR on sovelias käytettäväksi lähinnä elementtibetonin valmistuksessa lisäaineena, kun halutaan saavuttaa hyvin nopea lujuudenkehitys yhdessä riittävän työstöajan kanssa, voimakas vedenvähennys ja betonin hyvä liikkuvuus. Sika® ViscoCrete®-6025 DR lisäainetta käytetään pääasiassa seuraavissa käyttökohteissa:

- Elementtitehtaissa, erityisesti jännebetonituotannossa
- Nopeaa muottikiertoa vaadittaessa
- Kun tarvitaan melko pitkä työstöaika yhdistettynä mahdollisimman hyvään lujuudenkehitykseen - "Diesel Rocket"
- Itsestään tiivistyvissä betonissa

## OMINAISUUDET / EDUT

Sika® ViscoCrete®-6025 DR on voimakas tehonotkistin, joka toimii usealla eri mekanismilla. Sementin aktiivisten kohtien hidastamisen, pinta adsorption, sähköstaattisen poistovoiman ja steerisen poistovoiman avulla saavutetaan sementti- / sideainepartikkelien hajauttaminen ja seuraavat ominaisuudet:

- Suuri vedenvähennys, joka johtaa suurempaan tiheyteen, korkeampaan lujuuteen ja pienempään permeabiliteettiin
- Erinomainen notkistava vaikutus, joka johtaa parempaan massan liikkuvuuteen, helpompaan käsittelyyn, valuun ja tiivistämiseen
- Pienempi betonin kutistuminen jälkihoidon yhteydessä ja kovettuneena
- Vähäisempi jälkipaikkaus yhdessä korkeamman laadun ja varhaislujuuden kanssa

## HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

Sika® ViscoCrete®-6025 DR on tehonotkistin/nesteytintä betonin lisäaine EN 934-2:2009 T3.1/3.2 + A1:2012 mukaisesti ja CE-merkitty.

## TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Modifioitu polykarboksylaatti
Pakkaus	20 kg kanisteri, 200 kg tynnyri, 1050 kg kuljetuskontti tai säiliöautolla irtotavarana
Käyttöikä	9 kuukautta valmistuspäivämäärästä, kun tuote on säilytetty asiallisesti ehjässä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
Varastointiolosuhteet	Säilytettävä suojassa jäätymiseltä lämpötilojen +1°C ja +30°C välissä. Suojaa suoralta auringon valolta ja kontaminaatiolta (vierailta aineilta, siitepölyltä yms). Käytä muovi, lasikuitu tai haponkestävää terästä olevia tankkeja. Tuotetta suositellaan sekoitettavan mekaanisella sekoittimella tai "kiertopumppauksella" päivittäin käytön yhteydessä. Tuotetta ei saa sekoittaa ilmalla erottumisen välttämiseksi.

## Tuotetietoesite

Sika® ViscoCrete®-6025 DR  
Kesäkuu 2023, Versio 01.02  
021301011000003462

Olomuoto / Väri	Vaalea beige sameahko neste
Tiheys	1,050 kg/dm <sup>3</sup> ± 0,020 kg/dm <sup>3</sup>
Tyypillinen kuiva-ainepitoisuus	Noin 25,1% ± 0,8%
pH-arvo	Noin 6,5 ± 1,0
Kokonais kloridi-ionipitoisuus	≤ 0,10 paino-%
Natriumoksidin vastaavuus	< 1,00 paino-%

## KÄYTTÖTIEDOT

<b>Suosittelun annostelu</b>	Suosittelun annostus on noin 0,3 - 1,6 % sideaineen painosta, toivotusta vaikutuksesta riippuen. Suorita ennakkokokeet käytettävällä sementillä/sideaineilla ja kiviaineksilla.
<b>Annostelu</b>	Sika® ViscoCrete®-6025 DR annostellaan aikaisintaan yhdessä sekoitusveden kanssa. Suositellaan, että Sika® ViscoCrete®-6025 DR annostellaan noin 10-20 sekuntia veden annostelun jälkeen, jotta saavutetaan lisäaineen käytöstä täysi hyöty. Suositeltu märkäsekoitusaika on vähitään 45-180 sekuntia sekoitintyyppistä riippuen.
<b>Yhteensopivuus</b>	Lisäaineen Sika® ViscoCrete®-6025 DR vaikutus saattaa vaihdella eri sementteillä, sideainekoostumuksilla, betonisuhteituksilla ja työstötavoilla. Sika® ViscoCrete®-6025 DR:ä voidaan käyttää muiden Sika-lisäaineiden kanssa erikseen annosteltuina. Olkaa hyvä ja konsultoikaa teknistä palveluamme. Tehkää ennakkokokeet.

## PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

## YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

## KÄYTTÖOHJEET

Hyvän betonointikäytännön sääntöjä (valmistus ja valu) tulee noudattaa. Ennakkokokeet tulee suorittaa ennen käytännön betonivaluja. Erityisesti, kun siirrytään uuteen betonisuhteitukseen tai vaihdetaan toisiin betonin raaka-aineisiin. Tuore betoni tulee jälkikoittaa asianmukaisesti ja mahdollisimman varhain.

Oy Sika Finland Ab  
Koskelontie 23 C  
PL 49  
02921 Espoo  
Puh. + 358 9 511 431  
Fax. + 358 9 511 43 300  
www.sika.fi



**Tuotetietoesite**  
Sika® ViscoCrete®-6025 DR  
Kesäkuu 2023, Versio 01.02  
021301011000003462

## PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

## OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjä on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

SikaViscoCrete-6025DR-fi-FI-(06-2023)-1-2.pdf