

## TUOTETIETOESITE

## Sikacryl® S+

## Akryylimassa sisäkäyttöön

## TUOTEKUVAUS

Sikacryl® S+ on 1-komponenttinen akryyliitiiviste, joka kovettuu plastiseksi akryyliitiivisteaineeksi. Sikacryl® S+ tarttuu hyvin erilaisiin rakennusmateriaaleihin, kuten betoni, muuraus, kipsilevy, tiili, puu jne.

## KÄYTTÖ

Sikacryl® S+ käytetään halkeamien tiivistämiseen ja täyttämiseen kohtiin joissa on hyvin pientä liikettä sekä kaikkiin sisätilojen saumauksiin.

Tyypillisiä käyttökohteita:

- Soveltuu sisäpuolisiin ikkuna- ja ovipuitteiden tiivistykseen
- Levyjen saumojen täyttö
- Väliseinäliitettä - lattia / seinä / katto
- Akustinen tiivistys

Huom. Mikäli saumanliike on yli 7,5 % niin saumaukseen suositellaan käytettäväksi elastista massaa.

## OMINAISUUDET / EDUT

- Hyvä tartunta useimpiin materiaaleihin
- Nopeasti maalattavissa päälle
- HYvä ikääntymisenkesto
- Vesipohjainen
- Kestää jäätymisen pakkauksessa

## TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	1-komponenttinen akryyli	
Pakkaus	300 ml patruuna	12 patruunaa laatikossa
	600 ml kalvopakkaus	20 kalvopakkausta laatikossa
Käyttöikä	12 kuukautta patruunoiden valmistuspäivästä 20 kuukautta valmistuspäivästä kalvopakkauksissa	
Varastointiolosuhteet	Tuote on säilytettävä alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa suljetussa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa +10 °C - +25 °C lämpötiloissa. Katso aina pakkaus.	
Väri	Valkoinen ja harmaa	
Tiheys	Noin 1,6 kg/l	
Shore A kovuus	32	
Liikkuvuus	±7,5%	(ISO 9046)
Käytönaikainen lämpötila	-30 °C to - 70 °C (kuiva).	
Ympäristön ilman lämpötila	+5 °C min. / +35 °C maks.	
Alustan lämpötila	+5 °C min. / +30 °C maks. Minimi +3 °C alle kastepisteen.	

## Tuotetietoesite

Sikacryl® S+

Helmikuu 2024, Versio 02.01

02051404000000020

## PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

## TÄRKEÄT NÄKÖKOHDAT

- Väri vaihteluita voi esiintyä käytön aikana altistumisesta kemikaaleille, korkeille lämpötiloille ja/tai UV-säteilylle (erityisesti valkoisen värisävyn kanssa). Tämä vaikutus on esteettinen eikä vaikuta haitallisesti tuotteen tekniseen suorituskykyyn tai kestävyYTEEN
- Sikacryl® S+ voidaan maalata useimmilla tavanomaisilla julkisivumaalausjärjestelmillä. Maalit on kuitenkin ensin testattava yhteensopivuuden varmistamiseksi tekemällä alustavia kokeita (esim. ISO teknisen paperin mukaan: Paintability and Paint Compatibility of Sealants). Parhaat tulokset saavutetaan, kun tiivisteen annetaan ensin kovettua kokonaan. Huomaus: Joustamattomat maalijärjestelmät voivat heikentää tiivisteiden elastisuutta ja johtaa maalipinnoitteen halkeiluihin.
- Älä käytä bitumisille alustoille, luonnonkumille, EPDM-kumille tai rakennusmateriaaleille, jotka voivat vuotaa öljyä, pehmittimiä tai liuottimia, jotka voivat heikentää tiivisteenä.
- Älä käytä lasin tiivisteinä, lattian- tai saniteettisauomoissa, marmorissa, luonnonkivessä tai maa- ja vesirakennusrakenteissa.
- Älä käytä saumoihin vedenpaineen alaisena tai pysyvästi veteen upotettuna.
- Käyttöä korkeiden lämpötilan muutosten aikana ei suositella (liikkuminen kovettumisen aikana).

## YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

## KÄYTTÖOHJEET

### ALUSTAN VALMISTELU

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, ehjä ja vailla öljyä, rasvaa, pölyä ja irtonaisia tai murenevia hiukkasia. Sikacryl® S+ tarttuu ilman pohjusteita ja/tai aktivaattoreita. Huokoisille alustoille, esim. betoni, kipsi ja/tai puu, Sikacryl® S+ voidaan liuottaa veteen (suhde 1:1-1:5) ja käyttää tarvittaessa pohjamaalina. Muoveille ja maaleille on suoritettava tartuntatestit ennen maalausta. Rauta ja teräs on suojattava korroosionesto-pohjamaalilla.

### SEKOITUS

1-komponenttinen heti valmis käytettäväksi

### KÄYTTÖMENETELMÄT / VÄLINEET

Tarvittaessa on viitattava lisädokumentaatioihin, kuten asiaankuuluva menetelmäselostus, käyttöopas ja asennus- tai työohjeet.

#### Teippaus

On suositeltavaa käyttää maalarinteippiä, kun vaaditaan siistejä tai tarkkoja saumaviivoja. Poista teippi naioittumisajan kuluessa viimeistelyn jälkeen.

#### Työstö

Sikacryl® S+ on käyttövalmis.

Valmistele patruunan pää, aseta se saumapistooliin ja asenna suutin. Sikacryl® S+ pursotetaan kohti saumaa, jotta täyttyminen pohjaa ja reunoja vastaan olisi maksimaalinen, eikä ilmataskuja näin ollen pääsisi muodostumaan.

#### Viimeistely

Mahdollisimman pian levityksen jälkeen Sikacryl® S+ on työstettävä tiukasti reunoja vasten riittävän tarttuvuuden ja tasaisen pinnan varmistamiseksi. Käytä vettä saumapinnan tasoittamiseen. Älä käytä liuottimia sisältäviä työkaluja tai viimeistelyaineita.

### TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista kaikki työkalut ja levitysvälineet vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut materiaali voidaan poistaa vain mekaanisesti.

## PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

## OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

### Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

[www.sika.fi](http://www.sika.fi)



### Tuotetietoesite

Sikacryl® S+

Helmikuu 2024, Versio 02.01

02051404000000020

SikacrylS+-fi-FI-(02-2024)-2-1.pdf