

TUOTETIETOESITE

CascoLin Plus

LATTIALIIMA KAIKENTYYPPISELLE LINOLEUMILLE, MYÖS ASKELÄÄNITAUSTALLA, CORKMENT JA VASTAAVAT.

TUOTEKUVAUS

Vartavasten suunniteltu kaikentyyppiselle linoleum-päällysteelle, askelääntävaimentavalla taustalla, corkment ja vastaavat. Soveltuu myös neulehuovalle ja tekstiilimatoille.

KÄYTTÖ

- Linoleum
- Linoleum jossa askeläänivaimennus
- Corkment ja vastaavat
- Neulehuopa
- Tekstiilimatot

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Nopea ja vahva kiinnitys
- Hyvä alkutartunta
- Soveltuu lattialämmityksen kanssa
- Ei sisällä APEO-yhdisteitä
- Soveltuu myös kovemman rasituksen alueilla käytettäväksi

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Akryli/EVA dispersio pohjainen kopolymeeri
Pakkaus	10 litran astia
Väri	Beige
Käyttöikä	Vähintään 12 kuukautta alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessaan varastoituna vähintään +10° C lämpötilassa.
Varastointiolosuhteet	Ei saa altistaa lämpötiloille alle 0° C eikä yli 30° C
Tiheys	n. 1200 kg/m ³
Koostumus	Tiksotrooppinen
Kiintoainepitoisuus paino-osina	n. 68 %
Viskositeetti	n. 55 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki	1 liter / 3-3,5 m ² .
Alustan lämpötila	+18°C -+23°C ja kosteus 20-70% RH. Olosuhteiden täytyy olla vakaat vähintään 96 tuntia (4vrk.) hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Riittoisuus	Materiaali	Imevä alusta	Ei-imevä alusta
	Tekstiili	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
	Linoleum	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
	Askeläänitausta	3 m ² /l	
	Corkment	3 m ² /l	

TYÖSTÖ OHJEET

Suosittelut työtapat

Huomioitavaa; Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi, limoem on asennettava imevälle alustalle märkäliimauksena.

Huokoinen alusta

- Levitä liima hammaslastalla (Casco liimalasta 6121). Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen aikaansaamiseksi on tarpeen annetussa avoimassa.
- Asenna materiaali välittömästi tai hyvin lyhyen avoimien jälkeen ja hierrä materiaali kauttaaltaan alustaansa jotta kaikki ilma poistuu sen alta. Paras lopputulos saadaan aikaiseksi käyttämällä mattojyrää.
- Varmistu että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

Ei-huokoinen alustat

Parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi suositellaan imevälle alustalle käytettäväksi lattiatasotetta joka kutistuu vain vähän ja tarttu hyvin alustaansa. Suositellaan kerrospaksuus on 2-3 mm. Tämän jälkeen suositellaan märkäliimausta, noudata asennuksessa yllä olevaa ohjetta huokoisille alustoille.

ALUSTAN VALMISTELU

Ennen asennusta varmistu siitä että alusta on kuiva, puhdas, pölytön, luja ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista..

Betonialustan kosteus täytyy olla alle 85% RH. Lastulevyalustan kosteus tulee olla 8-12%.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Käytä aina suojalaseja ja työkäsineitä käsitellessäsi tuotetta. Työskentele huolellisesti ja varovaisesti välttääksesi roiskeita.

Mikäli tuotetta joutuu iholle, pese vedellä ja saippualla. Mikäli tuotetta joutuu silmiin huuhtelee rusaalla vedellä.

Puhdista työvälineet vedellä ennen liiman kuivumista. Kovettunut liima voidaan liuottaa etanolilla.

Lisätietoa: käyttöturvatiedote.

TYÖSTÖ

Hammaslasta: Casco hammaslasta 6121.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-

tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fyysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.