

## TUOTETIETOESITE

## Sika® Ucrete® PLC

(aikaisemmin Ucrete® PLC)

Tasaava pohjuste Sika® Ucrete®-lattiapinnoitteille

## TUOTEKUVAUS

Sika® Ucrete® PLC on tasaava pohjuste, joka levitetään lastalla betonialustalle. Sika® Ucrete® PLC täyttää ankkurointiurat ja tarjoaa sileän, tasaisen ja täysin tiiviin alustan ennen Sika® Ucrete® -teollisuuslattiapinnoitetta.

## KÄYTTÖ

Sika® Ucrete® PLC käytetään pohjusteena Sika® Ucrete®-lattiapinnoitejärjestelmissä.

Sika® Ucrete® PLC käytetään kuivilla prosessialueilla, mukaan lukien seuraavat käyttöalueet:

- Kemianteollisuus
- Puhdastilat
- Kuivien alueiden pakkauslinjoilla
- Varastot
- Elektroniikkateollisuus ja data keskuksat

Huomaa:

- Vain kokenut ammattilainen saa käyttää tuotetta.

## OMINAISUUDET / EDUT

- Asennus koulutettujen ja lisensoitujen asennusliikkeiden toimesta
- Soveltuu levitettäväksi 7 päivää vanhalle betonille ja 3 päivää vanhalle polymeeritasoitteelle
- Jatkokäsiteltävissä, noin 8 h / +20 °C tai 4 h / +10 °C käytettäessä Sika® Ucrete® Accelerator
- Alhaiset VOC pitoisuudet
- Hyvä tarttuvuus vihreään tai kovettuneeseen kosteaan betoniin
- Hyvä lämmönkesto
- Ei tahraa kovettumisen jälkeen

## HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, Certificate No. 21453-2/1/1/Y1
- Food and Beverage Facilities Suitability, Sika® Ucrete®, HACCP, Test Report No. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, Sika® Ucrete®, eurofins, Certificate No. IACG-321-01-01-2023

## TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Vesipohjainen polyuretaanisementtihybridi
Pakkaus	20.13 kg
Käyttöikä	Huomioi aina yksittäisen pakkauksen parasta ennen -päivämäärä.
Varastointiolosuhteet	Tuote on säilytettävä alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa suljetussa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa +5°C - +30°C lämpötiloissa. Katso aina pakkauksesta. Katso voimassa olevasta käyttöturvallisuustiedotteesta tietoa turvallisesta käsittelystä ja varastoinnista.

## TEKNINEN TIETO

Vetotartuntalujuus	> 2.0 N/mm <sup>2</sup> (murtopinta betonissa)	(EN 1542)
--------------------	--	-----------

## Tuotetietoesite

Sika® Ucrete® PLC

Syyskuu 2024, Versio 02.01

02081400000002022

## KÄYTTÖTIEDOT

Menekki	2 kg/m <sup>2</sup> / mm	
Kerrospaksuus	0.5 mm - 3.0 mm	
Tuotteen lämpötila	Maksimi	+25 °C
	Minimi	+15 °C
Ympäriävän ilman lämpötila	Maksimi	+30 °C
	Minimi	+5 °C
Kastepiste	Varo kondensaatiota! Alustan ja kovettumattoman lattian pitää olla vähintään 3°C kastepisteen yläpuolella, jolloin kondenssin tai lopullisen pinnan vahingoittumisen riski	
Alustan lämpötila	Maksimi	+30 °C
	Minimi	+5 °C
Odotusaika / päällepinnoitettavuus	+10 °C / 50 % r.h.	16 h (4 h käytettäessä Sika® Ucrete® Accelerator)
	+20 °C / 50 % r.h.	8 h

Huomautus: Ajat ovat likimääräisiä ja muuttuvat ympäristön ja alustan olosuhteet vaikuttavat niihin.

## PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

## YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuuksiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

### Säädös (EC) No 1907/2006 (REACH) - Pakollinen koulutus

24 elokuuta 2023 lähtien vaaditaan riittävä koulutus ennen tämän tuotteen teollista tai ammattimaista käyttöä. Lisätietoa ja linkki koulutukseen vierailemalla [www.sika.com/pu-training](http://www.sika.com/pu-training).



#### Tuotetietoesite

Sika® Ucrete® PLC  
Syyskuu 2024, Versio 02.01  
02081400000002022

## KÄYTTÖOHJEET

### ALUSTAN VALMISTELU

#### TÄRKEÄÄ

#### Lyhentynyt käyttöikä halkeamien virheellisen käsittelyn vuoksi

Halkeamien virheellinen arviointi ja käsittely voi johtaa käyttöiän lyhenemiseen ja heijastushalkeamiseen.

- Staattisten halkeamien kohdalla varmista, että leveys sopii ylimassaukseen Sika® Ucrete® PLC:lla.
- Dynaamisten halkeamien osalta varmista, että liike on Sika® Ucrete® PLC:n liikekapasiteetin sisällä.

### SAUMOJEN JA HALKEMMIEN KÄSITTELY

Rakennesaumut ja olemassa olevat staattiset pinnan halkeamat alustassa vaativat esikäsittelyn ennen mas-  
sa kerroksen levittämistä.

Käytä Sikadur®- tai Sikafloor®-korjaus hartseja.

Järjestelmä voidaan levittää vihreälle tai kostealle betonille ilman seisovaa vettä. Anna betonin varhaisen kutistumisen tapahtua vähintään 3 päivää, jotta kutistumishalkeamia ei muodostu kulutuspinnaalle.

Sementtipohjaisten alustojen tulee olla rakenteellisesti kestäviä ja riittävän puristuslujuuksia (vähintään 30 N/mm<sup>2</sup>) ja vetolujuuden vähintään 1,5 N/mm<sup>2</sup>. Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja vailla epäpuhtauksia, kuten likaa, öljyä, rasvaa, pinnoitteita, sementtiä, pin-  
takäsittelyjä ja irtonaista murenevaa materiaalia.

### KÄYTTÖ

Asennuksen saa suorittaa koulutettu ja lisensoitu Sika® Ucrete® -asennusliike.

## PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

## OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

### Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C  
PL 49  
02921 Espoo  
Puh. + 358 9 511 431  
Fax. + 358 9 511 43 300  
www.sika.fi



### Tuotetietoesite

Sika® Ucrete® PLC  
Syyskuu 2024, Versio 02.01  
02081400000002022

SikaUcretePLC-fi-FI-(09-2024)-2-1.pdf