

TUOTETIETOESITE

Casco® Aqua Tät

Tarkoitettu plastisoidun PVC:n tiivistämiseen kosteissa olosuhteissa

TUOTEKUVAUS

PVC-lattia- ja seinäpäällysteiden tiivistys putken läpivientien ympäriltä kulmissa ja reunoilla.

KÄYTTÖ

Suihkun ja kylpyammeiden lähellä suositellaan seinän ja lattian välisten liitosten tiivistämiseen.

OMINAISUUDET / EDUT

- Läpinäkyvä, nopeasti kuivuva, puolijoustava tiiviste.
- Sisältää homeenestoainetta homeen kasvun estämiseksi.
- Tiksotrooppinen ja sopii erityisesti pystypinnoille
- Erinomainen vedenkestävyys
- Erittäin hyvä pitkän aikavälin suorituskkyky

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Pohja: Akryylipolymeerit ja liuotin: Etyyliasettaatti ja metyylietyyliketoni
Pakkaus	40 ml ja 160ml tuubi
Väri	Läpikuultava
Käyttöikä	Kaksi vuotta 23°C:ssa avaamattomissa pakkauksessa.
Varastointiolosuhteet	Säilytä viileässä ja pakkaselta suojatussa paikassa
Tiheys	Noin 1000 kg/m ³
Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC) -arvo	48%
Viskositeetti	Puolitiksotrooppinen tahna
Kemiallinen kestävyys	Kestää hyvin vettä ja tavallisia puhdistusaineita.
Käytönaikainen lämpötila	-30°C - +70°C
Alustan lämpötila	Käyttölämpötila: +5°C - +35°C
Kuivumisaika	Kovettunut 1-3 päivän kuluttua paksuudesta riippuen.
Nahoittumisaika	Noin 10 minuutin kuluttua

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-

tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

Maalattavissa normaalisti 30 minuutin kuivumisen jäl-

keen.

TÄRKEÄT NÄKÖKOHDAT

RAJOITUKSET

"Rasvaisia" muoveja, kuten polyeteeniä, polypropeenä ja teflonia ei voida liimata.

Ei kiinnity PVC-lattia- ja seinäpinnoitteisiin, joissa on polyuretaanipinnoite.

Casco® Aqua Tät liuottimet syövyttävät joitakin maalattuja tai lakattuja pintoja.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuuksiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

KÄYTTÖOHJEET

- Casco® Aqua Tät sitoutuu tavallisiin materiaaleihin märkätiloissa, kuten pehmitetty tai pehmittämätön PVC, keramiikka, emaloidut pinnat, lasi, alumiini, ruostumaton teräs jne.
- Suosittelaa kaikenlaisiin kapeisiin saumoihin, koska tarttuvuus on erinomainen moniin materiaaleihin, mm. metallit ja lasit.
- Hieman tikstrooppinen tiivistysaine toimitetaan tuubissa, mikä mahdollistaa levityksen kapeilla alueilla sekä pysty- että vaakasuorille pinnoille.
- PU-pinnoitetuissa PVC-matoissa liuottimen syövyttäminen on estetty. Hyvän tarttuvuuden saavuttamiseksi näihin materiaaleihin suositellaan Casco® Sanitary Silicone -silikonina.
- Casco® Aqua Tät on levitettävä siten, että jälkikäsittelyä ei tarvita. Jos viimeistelyä tarvitaan, suositellaan lastaa. Veteen kastetulla puulastalla ei ole mahdollista tehdä normaalia työstöä, koska Casco® Aqua Tät tarttuu puiseen lastaan.

ALUSTAN VALMISTELU

Saumapinnan tulee olla puhdas, kuiva ja vapaa öljyistä, irtonaisista kiviaineksista, sementistä, irrokeaineista, vedeneristyksestä ja muista epäpuhtauksista.

KÄYTTÖMENETELMÄT / VÄLINEET

Lasta tai harja

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Liiman kanssa työskenneltäessä on noudatettava puhautta. Työskentele siksi aina huolellisesti ja järjestelmällisesti tarpeettoman tahraantumisen välttämiseksi. Poista kaikki ylimääräinen materiaali välittömästi ja puhdista asetonilla tai etyyliasetaatilla. (Varo, että kaksi mainittua liuotinta vahingoittavat PVC:tä ilman PU-pinnoitetta). Kuivuneet liimat on poistettava mekaanisesti. Iholle kovettunut liima pyyhitään pois riivulla ja pestään sitten saippualla ja vedellä.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeispään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

Oy Sika Finland Ab

Tammiston Kauppatie 22 B

PL 49

01510 Vantaa

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Casco® Aqua Tät

Heinäkuu 2026, Versio 02.02

020514050000000022

CascoAquaTt-FI-(07-2026)-2-2.pdf

