

TUOTETIETOESITE

Casco® Floor Expert CascoProff GP Plus

Monikäyttöinen lattia- ja seinäliima, jossa hienolla täyteaineella

TUOTEKUVAUS

Monikäyttöinen lattia- ja seinäliima, hienolla täyteaineella, joka soveltuu useimmille PVC- päällysteille, joillekin linoleumille, useimmille tekstiililattiapäällysteille ja seinä-pinnoitteille, joiden PVC-kerros on vähintään 0,6 mm.

KÄYTTÖ

- PVC
- Jotkut linoleumit
- Tekstiilit
- seinä-pinnoitteet joiden PVC-kerros on vähintään 0,6 mm.
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa
- Soveltuu tukipyörärasitukseen

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Akrylikopolymeeridispersio
Pakkaus	10 litraa, pyöreä astia
Käyttöikä	12 kuukautta valmistuspäivästä (katso pakkaus) avaamattomassa pakkauksessa. Avattu pakkaus tulee sulkea välittömästi ja käyttää mahdollisimman pian.
Varastointiolosuhteet	Ei tule altistaa lämpötilalle, joka on alle 0 °C tai yli 30 °C.
Väri	Valkoinen
Tiheys	n. 900 kg/m ³
Kiintoainepitoisuus paino-osina	n. 65 %
Viskositeetti	n. 22 000 mPas, Brookfield RVT, sp. 6, 20 rpm, 25 °C
Koostumus	Tiksotrooppinen

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Ikeyt, 30 - 35 % vähemmän kannettavaa
- erittäin helppo levittää, vähemmän voimaa työstöön
- Roiskumaton levitettävyyys telalla
- lattialle - tai seinälle työstö lastalla tai telalla
- lämpöaktivoituvat
- hyvä tartunta

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT

- EC1 Plus for low emission

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Riittoisuus	Materiaali	Imevä alusta	Imemätön alusta
	Homogeeninen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Cushion vinyyli	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Tekstiili	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
	Linoleumi	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l

Alustan lämpötila	+18°C - +27°C
-------------------	---------------

Alustan kosteuspitoisuus	Betonialustalla enimmäiskosteus 85 % RH, lastulevyalustalla 8–12 %
--------------------------	--

Asennusaika	<ul style="list-style-type: none">Asennusaika n. 0-30 minuuttiaAsennusaika 30-60 minuuttiaLämpöaktivoitavissa jopa 90 minuuttia.
-------------	--

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fyysisiä, ekologisia, toksikologisia ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

Käytettäessä Casco® Floor Expert CascoProff GP Plus vastikään valettuun betoniin suosittelemme vähintään 10 mm itsetasoituvaa tasoitetta.

Käytettäessä materiaaleja, joiden tausta on hiottu, on tärkeää huomioida, että materiaali tulee aina asentaa tuoreeseen liimaan ja tämäntyyppinen materiaali tulee asentaa 30 minuutin kuluessa.

Asennettaessa linoleumia, jonka paksuus on vähintään 2,5 mm, suosittelemme CascoLin- tai CascoLin Extraa. Linoleumi tulee aina asentaa imukykyiselle alustalle, joka on asennettu märkään liimaan.

ALUSTAN VALMISTELU

Ennen päällysteen asentamista on varmistettava, että alusta on puhdas, tasainen ja pölytön sekä alustalla on riittävä lujuus, kantavuus, mittapysyvyys ja pysyvästi kuiva.

Betonialustalla enimmäiskosteus 85 % RH, lastulevyalustalla 8–12 %.

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Hammastettu lasta esim., Casco kovametallilasta 6108, 6109, 6118 tai tela..

TYÖSTÖ

LATTIAT IMEVÄT ALUSTAT

- Levitä liima hammaslastalla. Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen aikaansaamiseksi on tarpeen annetussa avoajassa.
- Asenna materiaali välittömästi tai hyvin lyhyen avoinajan jälkeen ja painele materiaalia kauttaaltaan, jotta kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää.
- Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

IMEMÄTTÖMÄT ALUSTAT

Parhaan tuloksen saamiseksi imemättömälle alustalle suositellaan käytettäväksi lattiatasoitetta, joka kutistuu vain vähän ja kiinnittyy hyvin alustaan. Suositeltava paksuus on 2–3 mm. Tämän jälkeen liimaan suoritetaan märkäliimauksena, mikä varmistaa hyvän lopputuloksen; noudata asennusohjeita imeville alustoille. Jos tasoitteen käyttö ei ole mahdollista, käytä seuraavia menetelmiä. Tiiviin aluslattian kohdalla on tärkeää, että mahdollisimman paljon vettä on haihtunut ennen päällysteen asentamista rakkuloiden välttämiseksi. Anna liiman kuivua, kunnes sormitestissä ei näy liimajäämiä. (Huomaa, että tämä ei sovellu linoleumille).

- Levitä liima hammaslastalla ja valitse alta 2A tai 2B.
- 2A. Kiinnitä materiaali märkään liimaan ja varmista, että matto ylikostuu hyvin. Vedä matto ylös ja anna liiman kuivua noin 10-20 minuuttia ja laske sitten matto alas.
- 2B. Levitä liima ja odota 20-30 minuuttia. Asenna sitten matto puolikuivattuun liimaan.
- Paina päällyste kauttaaltaan kiinni liimaan siten, että kaikki ilma poistuu päällysteen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan. Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.

Tuotetietoesite

Casco® Floor Expert CascoProff GP Plus

Kesäkuu 2023, Versio 03.01

02051203000000197

SEINÄT IMEVÄT ALUSTAT

Imevät alustat, kuten betoni, kitti, lastulevy ja kipsikar-tonkilevyt. Voimakkaasti imevä alusta tulee esiliimata seoksella, jossa on yhtä paljon Casco® Floor Expert CascoProff GP Plus:tä ja vettä.

1. Levitä liima tasaisesti seinälle telalla. Suosittelemme kovametalliteräistä Casco 6108 -lastaa telan käyttä-misen jälkeen sen varmistamiseksi, että liima on ta-saisesti levittynyt seinälle. Älä levitä liimaa suurem-malle alueelle, kuin johon ehdit kiinnittää päällysteen 15–30 minuutissa riippuen alustan lämpötilasta ja il-man kosteudesta. Asenna materiaali välittömästi tai hyvin lyhyen avoinajan jälkeen.
2. Paina päällyste kauttaaltaan kiinni liimaan siten, että kaikki ilma poistuu päällysteen alta. Lämpötilan ei tu-le olla tarpeettoman korkea päällystettä asennet-taessa, etenkin työskenneltäessä kulmissa.
3. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut lii-maan.
4. Kiinnitä materiaali valmistajan ohjeiden mukaisesti. Imevällä alustalla seinien tulisi aina antaa kuivua kah-den päivän ajan ennen alueen käyttöönottoa.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Varmista aina, että käytät sopivia käsineitä ja suojala-seja, kun käsittelet tuotetta. Työskentele huolellisesti ja järjestelmällisesti tarpeettoman vuotamisen välttä-miseksi. Ihokosketuksessa pestä saippualla ja vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee huolellisesti vedel-lä. Puhdista levitysvälineet vedellä ennen kuin liima on kuivunut. Kuivunut liima liuotetaan etanoliin.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-tuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Tuotetietoesite

Casco® Floor Expert CascoProff GP Plus
Kesäkuu 2023, Versio 03.01
02051203000000197

CascoFloorExpertCascoProffGPPlus-fi-FICASCO-(06-2023)-3-1.pdf