

TUOTETIETOESITE

Sika® Ucrete® Accelerator

(aikaisemmin Ucrete® Accelerator)

Kiihdytin nopeaan kovettumiseen Sika® Ucrete® -lattiajärjestelmille

TUOTEKUVAUS

Sika® Ucrete® Accelerator on kiihdytin lisäaine, jota käytetään Sika® Ucrete® -lattiatuotteiden kanssa. Se nopeuttaa Sika® Ucrete® -lattiajärjestelmien käyttöön-ottoa vaarantamatta lattian fysikaalisia tai esteettisiä ominaisuuksia. Sika® Ucrete® Accelerator voidaan käyttää eri lämpötiloissa ja mahdollistaa kunnostus- ja korjausprojektien nopean valmistumisen.

KÄYTTÖ

Sika® Ucrete® Accelerator käytetään märillä ja kuivilla prosessialueilla, mukaan lukien seuraavat käyttöalueet:

- Elintarviketeollisuus
- Lääketeollisuus
- Kemianteollisuus
- Tuotantotilat

Huomaa:

- Vain kokenut ammattilainen saa käyttää tuotetta.

TUOTETIETO

Pakkaus	1-osainen pakkaus	10 L
Käyttöikä	Huomioi aina yksittäisen pakkauksen parasta ennen -päivämäärä.	
Varastointiolosuhteet	Tuote on säilytettävä alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa suljetussa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa +5°C - +30°C lämpötiloissa. Katso aina pakkauksesta. Katso voimassa olevasta käyttöturvallisuustiedotteesta tietoa turvallisesta käsittelystä ja varastoinnista.	

OMINAISUUDET / EDUT

- Asennus koulutettujen ja lisensoitujen asennusliikkeiden toimesta
- Ehkäisee bakteerien tai homeen kasvua Soveltuu levitettäväksi 7 päivää vanhalle betonille ja 3 päivää vanhalle polymeeritasoitteelle
- Voidaan käyttää usean Sika® Ucrete® lattiapinnoitejärjestelmän kanssa
- Kiihdytetty järjestelmä voidaan ottaa käyttöön 4 h odotusajan jälkeen +10 °C lämpötilassa.
- Ei tahraa kovettumisen jälkeen

HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, Certificate No. 21453-2/1/1/Y1
- Food and Beverage Facilities Suitability, Sika® Ucrete®, HACCP, Test Report No. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, Sika® Ucrete®, eurofins, Certificate No. IACG-321-01-01-2023

Tuotetieto

Sika® Ucrete® Accelerator
Tammikuu 2025, Versio 01.01
02081400000002012

KÄYTTÖTIEDOT

Tuotteen lämpötila	Maksimi	+25 °C		
	Minimi	+5 °C		
Ympäristön ilman lämpötila	Maksimi	+25 °C		
	Minimi	+5 °C		
Kastepiste	Alustan ja kovettumattoman lattian on oltava vähintään 3 ° C yli kastepisteen, jotta voidaan vähentää veden kondensoitumisen tai esteettisen vaurion riskiä.			
Alustan lämpötila	Maksimi	+25 °C		
	Minimi	+5 °C		
Kuivumisaika	Tuotteen lämpötila	25 ml	50 ml	100 ml
	+20 °C - +25 °C	5 h	-	-
	+15 °C - +20 °C	7 h	4 h	-
	+10 °C - +15 °C	10 h	5 h	4 h
	+5 °C - +10 °C	16 h	10 h	7 h
	Huomautus: Ajat ovat likimääräisiä ja muuttuvat ympäristön ja alustan olosuhteet vaikuttavat niihin.			
Odotusaika / päällepinnoitettavuus	Huomautus: Ajat ovat likimääräisiä ja muuttuvat ympäristön ja alustan olosuhteet vaikuttavat niihin.			

MENETELMÄ TIETO

Yhteensopivuus

Sika® Ucrete® Accelerator voidaan käyttää seuraavien tuotteiden kanssa seuraavissa materiaaliilämpötiloissa:

+5 °C - +25 °C	+10 °C - +25 °C	+15 °C - +25 °C
Sika® Ucrete® UD 200	Sika® Ucrete® BC 4	Sika® Ucrete® MF
Sika® Ucrete® UD 200 SR	Sika® Ucrete® BC 6	Sika® Ucrete® MF 40 AS
Sika® Ucrete® TZ	Sika® Ucrete® BC 6 AS	
Sika® Ucrete® TZAS	Sika® Ucrete® BC 9	
Sika® Ucrete® IF	Sika® Ucrete® MT	
Sika® Ucrete® FL	Sika® Ucrete® UD 100	
	AS	
	Sika® Ucrete® PLC	
	Sika® Ucrete® PLCAS	

Sika® Ucrete® Accelerator voidaan käyttää seuraavien tuotteiden kanssa tietyissä olosuhteissa, kysy erityisohjeet Sikan teknisestä palvelusta:

- Sika® Ucrete® TC
- Sika® Ucrete® TC Gloss

Sika® Ucrete® Accelerator:ia ei saa käyttää seuraavien tuotteiden kanssa:

- Sika® Ucrete® TCPU Clear
- Sika® Ucrete® TCCS
- Sika® Ucrete® HF 60 RT
- Sika® Ucrete® HF 100 RT
- Sika® Ucrete® TZ Cove
- Sika® Ucrete® PFS
- Sika® Ucrete® PSC
- Sika® Ucrete® RG

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

KÄYTTÖOHJEET

SEKOITUS

1. Valitse tarvittava annostus lämpötilan ja käytettävän lattiajärjestelmän mukaan.
2. Mittaa annos tarkasti sopivalla mittakupilla. Huomautus Mittakupin tulee mahdollisuuksien mukaan olla vaaditun annoksen tilavuus.
3. Lisää Sika® Ucrete® Accelerator sekoitusvaiheen loppussa saadaksesi maksimaalisen käyttöajan
4. Lisää jauhe komponentti ja sekoita 5-10 sekuntia.

KÄYTTÖ

Asennuksen saa suorittaa koulutettu ja lisensoitu Sika® Ucrete® -asennusliike.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

Tuotetietoesite

Sika® Ucrete® Accelerator
Tammikuu 2025, Versio 01.01
02081400000002012

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Sika® Ucrete® Accelerator

Tammikuu 2025, Versio 01.01

02081400000002012

SikaUcreteAccelerator-fi-FI-(01-2025)-1-1.pdf