

POWER2METAL SOVELLUS- JA KÄSITTELYOHJEET METALLIEN LIIMAUKSEEN

VALMISTELU



1.
Puhdistus
Puhdista metallipinnat **Sika®Remover-208**:lla ja puhtaalla pyyhkepaperilla.



3.
Puhdistus
Hionnan jälkeen puhdista osat uudelleen **Sika®Remover-208**:lla ja puhtaalla pyyhkepaperilla.



2.
Hionta
Mattahio liimattavat alueet ruskean värisellä hiomahuovalla.



4.
Liimapatruunan käyttöönnotto
Poista sinetti ja aseta pelkkä patruuna pistooliin. Pursota kunnes molempia komponentteja tulee ulos. Kiinnitä sekoitinsuutin ja laske pieni määrä pois ennen liimaustyön aloittamista.

TIIVISTYS JA LIIMAUUS

SikaPower®-880

Iskunkestävä rakenteellinen liima

- Sopii metallipintojen, kuten teräksen ja alumiinin, sekä lujitemuovi- ja hiilikuitulaminaattien liimaukseen
- Korkea lujuus ja iskunkestävyys, vetoleikkaukslujuus 23 MPa
- Liiman sisältämät lasikuulat varmistavat tarvittavan kerrospaksuuden



Avoin aika
45 minuuttia

TYÖKALUT JA APUVÄLINEET



Puristin

Tukea liimaukseen

- Estää osien liukumisen
- Helpottaa käsittelyä

and/or




Infrapunalämmitin

Nopeuttaa liimausprosessia

- Mahdollistaa nopeamman jälkikäsittelyn
- Nopeuttaa liiman kovettumista

TUOTTEET

	Kuvaus	Pakkausko	Tuotenumero
SikaPower®-880 400 ml	Rinnakkaispatruuna, harmaa	12 kpl	
	Staatinnen sekoitin	12 kpl	
	Application device (compressed air)	1 kpl	
SikaPower®-880 50 ml	Rinnakkaispatruuna, harmaa	12 kpl	
	Staatinnen sekoitin	12 kpl	
	Käsiapuristeinen pistooli (käsiapaine)	1 kpl	
SikaRemover®-208	Puhdistusaine metallipinnoille 1 l astia / 400 ml spray	12 kpl	
SikaFast®-555 L05 50 ml			



Tässä annetut tiedot ovat käsittelyohjeita eivätkä korvaa teknistä neuvontaa. Ohjeet koskevat riippumatta valitusta pakkauskoosta. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua tuotteidemme kanssa, ota yhteyttä Sikan edustajaan. Käytössä ovat voimassa olevat yleiset sopimusehtomme. Tutustu ennen käyttöä voimassa olevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen.

BUILDING TRUST

