

TUOTETIETOESITE

Sikafloor®-01 Primer

DISPERSIOPOHJUSTE KAIKENTYYPISILLE LATTIATASOITTEILLE JA LAATTALAASTEILLE.

TUOTEKUVAUS

Erittäin alhaiset päästöt, yleisdispersiopohjuste tasoitteiden tartunnan parantamiseen.

KÄYTTÖ

Sikafloor®-01 Primer sopii erityyppisten lattioiden esikäsittelyyn, kun noudatetaan annettuja seossuhteita. Sisäkäyttöön. Dispersiopohjuste imukyvyn vähentämiseen, alustan suojaamiseen kosteudelta levitysvaiheessa ja tasoitteen tartunnan parantamiseen.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Vähentää alustan imevyyttä
- Parantaa tartuntaa sileillä ja imemättömillä alustoilla
- Alustan suojaaminen kosteudelta tasoitteen levittämisen aikana
- Sisäkäyttöön
- Alhainen kulutus / korkea peittävyys
- Sopii käytettäväksi lattialämmitysjärjestelmien kanssa
- Lyhyt odotusaika
- Yhteensopiva monille alustoille
- Voidaan ruiskuttaa
- Helppo levittää
- Voidaan laimentaa vedellä
- Valmis käytettäväksi
- Parantaa tartuntaa

YMPÄRISTÖTIETO

- EMICODE EC 1^{PLUS} : very low emission
- EPD according to ISO 14025 and EN 15804
- Solvent-free according to TRGS 610

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Synteettinen hartsidispersio
Pakkaus	10 kg muovi kanisteri
Olomuoto / Väri	Sininen
Käyttöikä	12 kuukautta valmistuspäivästä (suljetussa pakkauksessa)
Varastointiolosuhteet	Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Ei saa jäättyä. Avatut pakkaukset tulisi sulkea välittömästi ja käyttää mahdollisimman pian. Säilytyslämpötila: ei alle +5 °C. Materiaali joka on sekoitettu veden kanssa tulee käyttää 1 viikon sisällä.
Tiheys	1.0 kg/l

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Alusta	<ul style="list-style-type: none">▪ Betoni▪ Sementti- ja nopeat sementtitasoitteet▪ Kalsiumsulfaattipohjaiset tasoitteet▪ Vanhat alustat, joilla on vanhoja veteen liukenemattomia liiman jäämiä (lähes kokonaan poistettu)▪ Maakosteet tasoitteet▪ Puiset OSB- ja lastulevytilat▪ Mastisetasfaltti alustat IC 10 ja IC 15 EN 13 813 mukaan
---------------	---

Sekoitusuhde	Alusta	Seossuhde
	Normaalilla tavalla imukykyinen alusta : sementtipohjaiset tasoitteet, nopeat sementtitasoitteet tai betoni	1 kg Sikafloor®-01 Primer : 3 l vettä
	Kalsiumsulfaatti alustat : kalsiumsulfaatti tasoite	1 kg Sikafloor®-01 Primer: 1 l vettä
	Imemättömät tai heikosti imevät alustat, sileä, luja alusta : keraamiset laatat, vanhat veteenliukenemattomat liimajäämät (lähes kokonaan poistettuna), lastulevy tai OSB levy, mastinenasfaltti alusta IC 10 ja IC 15 EN 13 813 mukaan	Sikafloor®-01 Primer käytetään laimentamattomana

Menekki	~70 g/m ² riippuen alustan imukyvystä, työstö menetelmästä ja seossuhteesta.
----------------	---

Ympäristön lämpötila	+5 °C min. / +30 °C max.
-----------------------------	--------------------------

Alustan lämpötila	+5 °C min. / +30 °C max.
--------------------------	--------------------------

Odotusaika / päällepinnoitettavuus	Odotus aika ennen lattiatasoitteen tai laattalaastin levittämistä.
---	--

Alusta	Odotus aika
Normaali imukykyinen alusta : sementtipohjaiset	~10 minuuttia
Kalsiumsulfaatti alustat : jos käytetään kalsiumsulfaatti pohjaista tasoitetta	~10 minuuttia
Kalsiumsulfaatti alustat : jos käytetään sementtipohjaista tasoitetta	~24 tuntia
Imemättömät tai heikosti imevät alustat: OSB- ja lastulevy	~2 tuntia
Muut Imemättömät tai heikosti imevät alustat: Keraamiset laatat, vanhat veteenliukenemattomat liima jäämät (lähes kokonaan poistettuna), lastulevy tai OSB levy, mastinenasfaltti alusta IC 10 ja IC 15 EN 13 813 mukaan	~12 tuntia

Kaikki arvot ovat likimääräisiä ja voivat muuttua ympäristöolosuhteiden mukaan.

Huomioi myös tasoitteiden ja laattalaastien tuoteselosteet.

TYÖSTÖ OHJEET

ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

- Riittävä lujuus, kantokyky, liikkumattomuus ja kuivuus.
- Ei kiinnittymistä heikentäviä kerroksia, kuten pölyä likaa, öljyä, rasvaa, vahanpoistoaineita tai irtohiukkasia.
- Toisistaan erottuvat ja irtonaiset aineskerrokset ja muut samantapaiset epäpuhtaudet tulee poistaa asianmukaisin menetelmin, kuten hiomalla, harjalla, suihkupuhdistuksella, jyrsimisellä tai perusteellisella puhdistuksella
- Vanhat pintakäsittelyt ja heikot alueet alustassa on poistettava mekaanisesti ja korjattava tarvittaessa sopivilla tasoitteilla.
- Vanhat, irralliset ja heikot tasoitekerrokset tulee poistaa mekaanisesti.
- Kalsiumsulfaatti pohjaiset alustat tulee hio ja imuroida huolellisesti ennen jatko käsittelyä.
- Vesiliukoiset liimat, kuten sulfiitiliimat, tulee poistaa mekaanisesti.
- Vanhat vedenkestävät liimat tulee poistaa mekaanisesti mahdollisimman huolellisesti
- Vanhat lattiat, kuten keraamiset laatat tulee hioa ja puhdistaa huolellisesti.
- Magnesium pohjaiset alustat tulee pohjustaa Sikafloor®-02 Primer:lla.
- Varmista aina ennen työstöä, että puiset OSB- ja lastulevyalustat ovat tiukasti kiinni eivätkä liiku. OSB levyt on hiottava huolellisesti.

SEKOITUS

Ravista tai sekoita Sikafloor®-01 Primer aina ennen käyttöä.

TYÖSTÖ

- Levitä Sikafloor®-01 Primer telalla, siveltimellä tai harjalla.
- Vältä lätköiden muodostumista.
- Sikafloor®-01 Primer voidaan ruiskuttaa (seossuhteen oltava vähintään 1:1).
- Voimakkaasti imevillä alustoilla on suositeltavaa levittää toinen käsittelykerta

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Tuotetietoesite
Sikafloor®-01 Primer
Syyskuu 2018, Versio 04.01
020815120010000042

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista kaikki työkalut ja välineet vedellä välittömästi käytön jälkeen.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

Sikafloor-01Primer-fi-FI-(09-2018)-4-1.pdf