

TUOTETIETOESITE

Sika® Trocal C-733

SIKAPLAN® PVC-KATTOVESIERISTYSKERMIEEN KONTAKTILIIMA

TUOTEKUVAUS

Sika® Trocal C-733 on 1-komponenttinen, nitrilikumi-pohjainen liuottimia sisältävä kontaktiliima.

KÄYTTÖ

Sika® Trocal C-733 tuotetta saa käyttää ainostaan kokenut ammattilainen.

- Sikaplan® PVC-kattovedeneristyskermien kiinnittämisen alustalle kattoreunoilla ja liitoksissa

Tartunta alustat:

- Betoni, kevytbetoni, tiili, laasti
- OSB-levyt, vanerilevyt
- Kuitusementtilevyt
- Mineraalikulitulevyt, joilla on riittävä puristuslujuus ja sopiva pinta liimaamista varten
- Polyesteri, kova ja pehmeä PVC
- Sinkitty teräs, alumiini, PVC-päällystetty metallilevy

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Tarttuu kiinteisiin, karkeisiin ja puhtaisiin pintoihin
- Levitys siveltimellä tai telalla
- Lopullinen lujuus riippuu ilmastosta levityksen aikana

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Liuotettu nitrilikumi	
Pakkaus	Yksittäinen pakkaus:	5 kg, 20 kg
	Pakkausyksikkö:	Eurolava tai yksittäinen kontti
	Katso nykyisestä hinnastosta saataville olevat pakkauskoot.	
Olomuoto / Väri	Kellertävä	
Käyttöikä	24 kuukautta valmistuksesta	
Varastointiolosuhteet	Tuotetta on varastoitava alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittomattomassa suljetuissa pakkauksissa kuivissa olosuhteissa lämpötiloissa +5 °C - +30 °C. Katso aina pakkaus.	
Tiheys	~0,90 kg/l (+20 °C)	
Koostumus	Neste	

Tuotetieto

Sika® Trocal C-733

Kesäkuu 2020, Versio 01.01

020945071000000002

MENETELMÄ TIETO

Yhteensopivuus

Ei saa käyttää seurtaavilla alustoilla:

- EPS/XPS eristyslevyt
- Kuparipinnat
- Bitumialustat

Nämä materiaalit voivat vaikuttaa haitallisesti tuotteen ominaisuuksiin.

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki

~300–500 g/m²

Kulutus riippuu alustan karheudesta ja imukyvyistä.

Nämä luvut ovat teoreettisia eivätkä salli minkään lisämateriaalin käyttöä pinnan huokoisuuden, pintaprofiilin, tasovaihtelujen tai hukkavaihtelujen jne. vuoksi.

Ympäristön lämpötila

+5 °C min

Alustan lämpötila

+5 °C min

Asettumisaika

Täydellinen tarttuvuus saavutetaan yleensä heti liimaamisen jälkeen. Ympäristöolosuhteet voivat vaikuttaa tähän.

TYÖSTÖ OHJEET

ALUSTAN LAATU

Alustan on oltava riittävän luja ja tarttuva kestävään tuulen imun aiheuttamia voimia.

ALUSTAN VALMISTELU

Alustan on kestävä liuottimia ja sen on oltava kiinteä, puhdas, kuiva, vailla öljyä, rasvapölyä, irrotusaineita ja irtonaisia hiukkasia. Imevät alustat voidaan pohjustaa laimentamalla liima.

TYÖSTÖ

Tarvittaessa on viitattava asiaankuuluvan katon vedeneristyskermin lisädokumentointiin, kuten asiaankuuluvaan menetelmän selitykseen, käyttöohjeeseen ja asennus- tai työohjeisiin.

Yleiset tiedot liimasta

Sika® Trocal C-733 on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Pidä liima-astia suljettuna aina, kun liimaa ei käytetä, jotta työstettävyyttä pysyisi tasaisena (liuottimen haihtumisen vähentämiseksi).

Sika® Trocal C-733 kontaktiliiman viskositeettia voidaan muuttaa ja mukauttaa lisäämällä Sika-Trocal® Cleaner L 100. Voi olla tarpeen muuttaa viskositeettia pitkäaikaisen varastoinnin jälkeen tai jos pakkaus on avattu pitkään. Sekoita Sika-Trocal® Cleaner L 100 liima-aineeseen sekoittamalla varovasti pienet määrät liimaan halutun viskositeetin saavuttamiseksi.

Liimaaminen

Liima levitetään tasaisesti alustalle telan avulla. Älä levitä liimaa alueelle, joka on suurempi kuin voidaan peittää yhden päivän aikana. Anna liiman kuivua kokonaan. Levitä kaksi (2) kerrosta liimaa imukykyisille alustoille (ensimmäisen kerroksen on oltava kuivunut kokonaan ennen toisen levittämistä).

Levitä liima tasaisesti kattokermin alapintaan (huom.

Hitsausseaman päällekkäisalueen on oltava liimaton). Kun liiman on annettu höyrystyä riittävästi (sormikoe), aseta kermi liimaasisältävälle alueelle. Paina kermi tiukasti kiinni telan avulla.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista kaikki työkalut ja levitysvälineet Sika-Trocal® Cleaner L 100: lla heti käytön jälkeen. Kovettunut materiaali voidaan poistaa vain mekaanisesti.

RAJOITUKSET

- Kondensaatio levitetyle liimakalvolle saa aikaan kalvopintojen erottumisen.
- Joidenkin aputuotteiden, kuten liimojen, puhdistusaineiden ja liuottimien, käyttö on rajoitettu yli +5 °C lämpötiloihin. Noudata lämpötilarajoituksia, lisätietoja tuotetietoesitteistä
- Erityiset toimenpiteet voivat olla pakollisia asennettaessa ympäristön ollessa lämpötilan alle +5 °C, kansallisten määräysten mukaisten turvallisuusvaatimusten vuoksi.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

Tuotetietoesite

Sika® Trocal C-733

Kesäkuu 2020, Versio 01.01

02094507100000002

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Tuotetietoesite

Sika® Trocal C-733
Kesäkuu 2020, Versio 01.01
020945071000000002

SikaTrocalC-733-fi-FI-(06-2020)-1-1.pdf