

TUOTETIETOESITE

Sikafloor®-330

2-komp. PUR elastinen, vähän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) sisältävä, itsesiliävä lattia-pinnoite, joka on osa Sika ComfortFloor® järjestelmää.

TUOTEKUVAUS

Sikafloor®-330 on kaksikomponenttinen, liuotteeton, sertifioidusti erittäin matalat VOC-päästöt tuottava, elastinen, itsesiliävä PUR-hartsia.

KÄYTTÖ

Sikafloor®-330 tuotetta saa käyttää ainostaan kokenut ammattilainen.

- Elastinen ja tasainen kulutuskerros Sika®-ComfortFloor® ja Sika®-ComfortFloor® Pro -järjestelmiin
- Sopii erityisen hyvin sairaaloihin, kouluihin, myyntihuoneistoihin, näyttelytiloihin, eteishalleihin, auloihin, avokonttoreihin ja museoihin
- Vain sisätiloihin.

OMINAISUUDET / EDUT

- Erittäin matalat VOC-päästöt
- Liuotteeton
- Pysyvästi elastinen (halkeamia tasoittava)
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Vähentää askelten ääntä
- Helppo levittää
- Vähän huoltoa vaativa pinta

YMPÄRISTÖTIETO

Täyttää luokituksen asettamat vaatimukset LEED v2009 IEQc 4.2: Low-Emitting Materials - Paints and Coatings

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja

PUR

HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

- Synthetic resin screed material according to EN 13813:2002, Declaration of Performance 02 08 01 04 040 0 000001 1041, certified by notified factory production control certification body 0620, and provided with the CE marking.
- Coating for surface protection of concrete according to EN 1504-2:2004, Declaration of Performance 02 08 01 04 040 0 000001 1041, certified by notified factory production control certification body 0620, and provided with the CE marking.
- Fire classification according to EN 13501-1, Test reports 08-198 and 08-199, Ghent University
- Cleanroom® suitable material as part of the Sika ComfortFloor® and Sika ComfortFloor® Pro systems. Fraunhofer IPA, Germany report no. SI 1008-533
- Eurofins Emission tested according to the AgBB-scheme and guidelines of the DiBt (AgBB – Committee for Health-related Evaluation of Building Products, DiBt – German Institute for Building Technology). Sampling, testing and evaluation were performed according to ISO-16000, Reports No. 765863F, 7712844A and 770029B.
- Impact sound reduction according EN ISO 140-8, test report 102-B-08, iba Institut Gottfried & Rolof Germany.
- Determination of wear resistance EN651:2004, indentation EN 651:2004, castor chair suitability EN425:1994 and effect of simulated movement of furniture leg according EN 424:2002 reports 391575-02 and 391580-02 TFI institute Aachen Germany.

Pakkaus	Komponentti A	15.8 kg astia
	Komponentti B	4.2 kg astia
	Komponentit A+B	20.0 kg sekoitusvalmiit yksiköt
Käyttöikä	6 kk valmistuspäivästä	
Varastointiolosuhteet	Tuote on säilytettävä vaurioitumattomissa ja avaamattomissa alkuperäis-pakkauksissa kuivassa paikassa +5°C - +30 °C lämpötilassa. Pitkittynyt täri-nä ja korkeammat ympäröivät lämpötilat kuljetuksen aikana voivat jähmet-tää komponentti A:ta, jolloin sekoittaminen vaikeutuu. Pitkäaikainen säily-tys alhaisissa lämpötiloissa voi aiheuttaa komponentti B:n kristalloitumi-sen.	
Olomuoto / Väri	Hartsin - komp. A	värillinen, neste
	Kovetin - komp. B	vaaleanruskea, läpinäkyvä, neste
	Sikafloor®-330 on säilytettävissä sekä 10 vakio RAL-väriä: <ul style="list-style-type: none"> ▪ harmaanvalkoinen RAL 9001/9002 ▪ harmaan sävyt: RAL 7035, RAL 7032, RAL 7042 and RAL 7016 ▪ punaiset sävyt: RAL 3000 ▪ vihreät sävyt: RAL 6021 ▪ siniset sävyt: RAL 5015 Sikafloor®-330 on säilytettävä Sikafloor®-305 W:n kanssa samaan sävyyn.	
Tiheys	Sekoitettu hartsin	~ 1.40 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)
	Kaikki tiheysarvot 23 c lämmössä.	
Kiintoainepitoisuus paino-osina	~100 %	
Kiintoainepitoisuus tilavuusosina	~100 %	

TEKNINEN TIETO

Shore A kovuus	~80 (14 vrk / +23 °C)	(DIN 53505)
Vetolujuus	> 8.0 N/mm ² (14 vrk / +23 °C)	(DIN 53504)
Murtovenymä	~180 % (14 vrk / +23 °C)	(DIN 53504)
Vetotartuntalujuus	> 1.5 N/mm ² (murtopiste betonissa)	(EN 13892-8)
Repäisylujuus	~ 25 N/mm (14 vrk / +23°C)	(ISO 34-1)
Kemiallinen kestävyys	Sikafloor®-330 on aina pinnoitettava Sikafloor®-305 W:llä. Lue tämän vuok-si Sikafloor®-305 W:n kemiallisen kestävyuden taulukko.	

MENETELMÄ TIETO

Menetelmä	Järjestelmä:	
	Sika Comfortfloor® PS-23	Saumaton, sileä, yksivärinen, elasti-nen polyuretaanipinnoite
	Sika Comfortfloor® PS-63	Saumaton, sileä, yksivärinen, ääntä eristävä elastinen polyuretaanipin-noite
	Sika Comfortfloor® PS-65	Saumaton, sileä, yksivärinen, kim-moisa polyuretaanipinnoite

KÄYTTÖTIEDOT

Sekoitusuhde	Komp. A : komp. B = 79 : 21 (paino-osaa)
Menekki	~ 1.4 kg/m ² /mm
Kerrospaksuus	Kerrospaksuus ~2.0 mm at 2.80 kg/m ² Lisätietoa järjestelmäohjeesta.

Tuotteen lämpötila	+15 °C min. / +30 °C maks.		
Ympäröivän ilman lämpötila	+15 °C min. / +30 °C maks.		
Suhteellinen ilmankosteus	80 % r.h. maks.		
Kastepiste	Varo kondensaatiota! Alustan ja kovettumattoman lattian pitää olla vähintään 3°C kastepisteen yläpuolella, jolloin kondenssin tai lopullisen pinnan vahingoittumisen riski		
Alustan lämpötila	+15 °C min. / +30 °C maks.		
Alustan kosteuspitoisuus	< 4 paino- % kosteuspitoisuus. Testimenetelmä: Sika®-Tramex kosteusmittari, CM-mittaus tai uunikui-vausmenetelmä. Ei saa esiintyä nousevaa kosteutta ASTM:n mukaisesti (Polyetyleenimuovin testi).		
Pot life -aika	Lämpötila	Aika	
	+10 °C	~ 21 minuuttia	
	+20 °C	~ 15 minuuttia	
	+30 °C	~ 12 minuuttia	
Kuivumisaika	Ennen jatkokäsittelyä pitää Sikafloor®-330 kuivua:		
	Alustan lämpötila	Minimi	Maksimi
	+10 °C	24 tuntia	72 tuntia
	+20 °C	16 tuntia	48 tuntia
	+30 °C	16 tuntia	36 tuntia
Asennettu tuote on valmis käytettäväksi	Lämpötila	Jalankulku	Täysin kovettunut
	+10 °C	~ 24 tuntia	~ 72 tuntia
	+20 °C	~ 18 tuntia	~ 7 vrk
	+30 °C	~ 16 tuntia	~ 5 vrk

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

Alustan laatu ja esikäsittely

Lisätietoja Sika Method Statement: "EVALUATION AND PREPARATION OF SURFACES FOR FLOORING SYSTEMS".

Työstöohjeet

Lisätietoja Sika Method Statement: "MIXING & APPLICATION OF FLOORING SYSTEMS".

Huolto

Lisätietoja "Sikafloor®- CLEANING REGIME".

TÄRKEÄT NÄKÖKOHDAT

- Juuri levitetty Sikafloor®-330 tulee suojata kosteudelta, kondensoitumiselta ja vedeltä vähintään 24 tunnin ajan. Kovettumaton materiaali reagoi veden kanssa (vaahtoa). Levityksen aikana on huolehdittava ettei hikeä pääse tippumaan vastalevitettyyn Sikafloor®-330:n (käytä otsa- ja rannepantaa)
- Jos käytetään samaan kohteeseen useampi kuin yksi astia Sikafloor®-330, tulee varmistaa että ovat sa-

maan valmistuserää värisävyerojen välttämiseksi.

- Tietyissä olosuhteissa, lattialämmitys tai nopea ympäristön lämpötilan nouseminen yhdistettynä korkeaan pistekuormaan voi johtaa painaumiin pinnoitteessa.
- Mikäli lämmitystä tarvitaan, ei siihen saa käyttää kaasua, öljyä, parafiiniä tai muita fossiilisia lämmitysaineita, sillä nämä tuottavat suuren määrän CO₂ ja H₂O jotka voivat vaikuttaa pinnoitteeseen heikentävästi. Käytä ainoastaan elektronista lämminilmapuhallinta lämmitykseen.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuuksiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Säädös (EC) No 1907/2006 (REACH) - Pakollinen koulutus

24 elokuuta 2023 lähtien vaaditaan riittävä koulutus ennen tämän tuotteen teollista tai ammattimaista käyttöä. Lisätietoja ja linkki koulutukseen vierailamalla www.sika.com/pu-training.

Tuotetietoesite

Sikafloor®-330

Syyskuu 2023, Versio 05.01

020812040020000017



ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

DIREKTIIVI 2004/42/CE - VOC EMISSIOIDEN RAJOITUKSET

EU-direktiivin 2004/42 mukaan suurin sallittu VOC-pitoisuus (tuoteluokka IIA / j-tyyppi sb) on 500 g/l (Raja 2010) käyttövalmiille tuotteelle. Sikafloor®-330:n maksimipitoisuus on < 500 g/l VOC käyttövalmiin tuotteelle.

KÄYTTÖOHJEET

ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

Alustan pinnan on oltava puhdas, eikä siinä saa olla likaa, öljyä, rasvaa, ruostetta tai vanhoja pinnoitteita jne. Kaikki tartuntaa heikentävät aineosat tulee poistaa kauttaaltaan. Kaikki pöly, irtonaiset ja hauraat materiaalit tulee poistaa kokonaan kaikilta pinnoilta ennen tuotteen työstöä joko harjalla ja/tai teollisuusimurilla. Betonialustan on oltava ehjä, ja sen puristuslujuuden on oltava riittävä (vähintään 25 N/mm²) ja tartuntavetolujuuden vähintään 1.5 N/mm². Tee koalue ollessasi epävarma.

SEKOITUS

Sekoita ensin komponentti A erikseen mekaanisesti. Kun kaikki komponentti B on lisätty komponentti A:n, on seosta sekoitettava yhtäjaksoisesti 2 minuutin ajan kunnes tuote on tasalaatuista. Perusteellinen sekoitus saadaan kaatamalla seos puhtaaseen astiaan ja sekoittamalla vielä, jolloin varmistetaan täydellinen sekoitus. Liiallista sekoittamista tulee välttää, jotta ilman sekoittuminen materiaaliin pysyisi minimissä.

Sekoitusvälineet

Sikafloor®-330 sekoitetaan kauttaaltaan sähkökäyttöisellä matalakierroksisella sekoittajalla (300 - 400 rpm) tai muulla sopivalla välineellä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Sikafloor®-330

Syyskuu 2023, Versio 05.01

020812040020000017

KÄYTTÖ

Ennen levitystyötä varmista olosuhteet: alustan kosteuspitoisuus, ilman suhteellinen kosteus r.h. ja kaste-piste. Kaada Sikafloor®-330 alustalle ja levitetä se tasaisesti hammastetulla lastalla. Telaa pinta välittömästi yhdensuuntaisesti piikkitelalla poistaaksesi ilma massasta ja varmistaen oikean kerrospaksuuden. Kun Sikafloor®-330 on "kosketuskuiva", voi pintamaalauksen tehdä.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista kaikki työkalut ja levitysvälineet Ohennin C:llä välittömästi käytön jälkeen. Kovettunut/kuivunut materiaali voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

Sikafloor-330-fi-FI-(09-2023)-5-1.pdf