

JÄRJESTELMÄTIETOESITE

Sikafloor® MultiFlex PS-37

Sileä, halkeamiasilloittava polyuretaanilattiapinnoitejärjestelmä.

TUOTEKUVAUS

Sikafloor® MultiFlex PS-37 on sileäpintainen polyuretaanilattiajärjestelmä. Se on osa Sikafloor® Multiflex -lattiajärjestelmiä.

KÄYTTÖ

Sikafloor® MultiFlex PS-37 tuotetta saa käyttää ainoastaan kokenut ammattilainen.

Sikafloor® MultiFlex PS-37 Järjestelmää käytetään teollisissa kohteissa, kuten:

- Autoteollisuuden tilat
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Logistiikkatilat ja varastot

Huomaa:

- Järjestelmä on vain sisäkäyttöön.

OMINAISUUDET / EDUT

- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Hyvä halkeamiensilloitus kyky
- Vähäinen huollon tarve
- Hyvä kestävyys tiettyjä kemikaaleja vastaan
- Saumaton

HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

Fire Classification Report EN 13501-1, GHENT, No. CR 24-0147-01

MENETELMÄ TIETO

Menetelmä rakenne	Kerros	Tuote
	1. Pohjuste	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590
	2. Runkomassa	Sikafloor® BC 375 N täytettynä 1 : 0.25 paino-osaa kvartsihiekal- la (0.1–0.3 mm)
Kemiallinen pohja	Polyuretaani	
Olomuoto	Sileä kiiltävä pinta	
Väri	Saatavana useissa väri sävyissä.	
Nimellinen paksuus	~2.0 mm	

TEKNINEN TIETO

Vetotartuntalujuus	≥ 1.5 MPa	(EN 1542)
--------------------	-----------	-----------

Järjestelmätietoosite

Sikafloor® MultiFlex PS-37
Joulukuu 2024, Versio 01.01
02081290000000136

KÄYTTÖTIEDOT

Menekki	Kerros	Tuote	Menekki
	Pohjuste	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590	1-2 × 0.3–0.5 kg/m ²
	Tasauspohjuste	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590	Katso tuotekohtainen tuotetietoesite
	Runkomassa	Sikafloor® BC 375 N täytettynä 1 : 0.25 painosaa, kvartsihiekillä (0.1–0.3 mm)	1 × 2.0 kg/m ²

Ympäriöivän ilman lämpötila	Minimi	+10 °C
	Maksimi	+30 °C

Suhteellinen ilmankosteus	Maksimi	80 % r.h.
---------------------------	---------	-----------

Kastepiste	Katso tuotekohtainen tuotetietoesite	
------------	--------------------------------------	--

Alustan lämpötila	Minimi	+10 °C
	Maksimi	+30 °C

Alustan kosteuspitoisuus	Katso tuotekohtainen tuotetietoesite	
--------------------------	--------------------------------------	--

Odotusaika / päällepinnoitettavuus	Kun käytät Sikafloor®-1590:tä, katso yksittäisen tuoteselosteen tarkat tiedot jatkokäsittelyn odotusajasta.		
	Ennen Sikafloor® BC 375 N levittämistä on pohjusteen annettava kuivua:		
	Lämpötila	Minimi	Maksimi
	+10 °C	17 h	4 vrk
	+20 °C	9 h	2 vrk
+30 °C	7 h	1 vrk	

Huomio: Ajat ovat noin-arvoja ja niihin vaikuttavat ympäristön vaihtelevat olosuhteet.

Asennettu tuote on valmis käytettäväksi	Lämpötila	Jalankulku	Kevyt rasitus	Täysin kovettu- nut
	+10 °C	72 h	6 vrk	10 vrk
	+20 °C	24 h	4 vrk	7 vrk
	+30 °C	18 h	2 vrk	5 vrk

Huomio: Ajat ovat noin-arvoja ja niihin vaikuttavat ympäristön vaihtelevat olosuhteet.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

Lisätietoja:

- Sika Method Statement — Evaluation and preparation of surfaces for flooring systems
- Sika Method Statement — Sikafloor® mixing and application

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Järjestelmätietoesite
Sikafloor® MultiFlex PS-37
Joulukuu 2024, Versio 01.01
02081290000000136

SikafloorMultiFlexPS-37-fi-FI-(12-2024)-1-1.pdf