

TUOTETIETOESITE

Sika® Ucrete® TCCS

(aikaisemmin Ucrete® TCCS)

Kovaa kulutusta kestävä, väristabiili pintamaali parannetulla estetiikalla.

TUOTEKUVAUS

Sika® Ucrete® TCCS on 3-komponenttinen, kestävä, nopeasti kovettuva pintamaali. Sika® Ucrete® TCCS tarjoaa erittäin esteettisen, väristabiilin, mattapinnan Sika® Ucrete® CS -lattiajärjestelmälle.

KÄYTTÖ

Sika® Ucrete® TCCS käytetään pintamaalina Sika® Ucrete® lattiajärjestelmissä.

Huomaa:

- Vain kokenut ammattilainen saa käyttää tuotetta.

OMINAISUUDET / EDUT

- Asennus koulutettujen ja lisensoitujen asennusliikkeen toimesta
- Erittäin hyvä tahraantumis-, ja värjäytymisenkestävyys tietyistä kemikaaleista ja elintarviketeollisuuden tuotteista
- Erittäin hyvä UV:n kesto
- Hyvä kellastumiskestävyys takaa pitkäaikaisen värin vakauden
- Nopea kovettuminen
- Ei tahraa kovettumisen jälkeen
- Hyvä lämmönkestävyys

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja

Akryyli

Pakkaus

7.35 kg

Väri

Harmaa, vaaleanharmaa, kermanväriäinen, keltainen, kirkkaan keltainen, vihreä, vaaleanvihreä, vihreä/ruskea, punainen, oranssi, sininen, vaaleansininen.

Tuotetietoesite

Sika® Ucrete® TCCS

Tammikuu 2025, Versio 01.01

02081400000002019

Käyttöikä	Huomioi aina yksittäisen pakkauksen parasta ennen -päivämäärä.
Varastointiolosuhteet	Tuote on säilytettävä alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa suljetussa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa +5°C - +30°C lämpötiloissa. Katso aina pakkauksesta. Katso voimassa olevasta käyttöturvallisuustiedotteesta tietoa turvallisesta käsittelystä ja varastoinnista.

TEKNINEN TIETO

Veotartuntalujuus	> 2.0 N/mm ² (murtopinta betonissa)	(EN 1542)
Kemiallinen kestävyys	Laboratoriossa määritetty kestävyys monille yksittäisille kemikaaleille. Ota yhteyttä Sikan tekniseen palveluun saadaksesi lisätietoja.	

KÄYTTÖTIEDOT

Menekki	Järjestelmä	Menekki	Riittäisyys
	Sika® Ucrete® CS10	0.4–0.6 kg/m ²	12–18 m ² / astia
	Sika® Ucrete® CS10 AS	0.4–0.6 kg/m ²	12–18 m ² / astia
	Sika® Ucrete® CS20	0.7–0.9 kg/m ²	8–10 m ² / astia
	Liukkauden esto R13		
	Sika® Ucrete® CS20	1.0–1.2 kg/m ²	6–7 m ² / astia
	Liukkauden esto R12		
	Sika® Ucrete® CS20 AS	0.7–0.9 kg/m ²	8–10 m ² / astia
	Sika® Ucrete® CS30	1.0–1.2 kg/m ²	6–7 m ² / astia
Huomio: Nämä arvot ovat teoreettisia eivätkä sisällä alustan huokoisuuden, pinnan muodon, alustan tasaisuusvaihtelujen tai materiaalihukkien jne. vaikutusta menekkiin.			
Tuotteen lämpötila	Maksimi	+22 °C	
	Minimi	+12 °C	
Ympäristön ilman lämpötila	Maksimi	+22 °C	
	Minimi	+12 °C	
Kastepiste	Alustan ja kovettumattoman lattian on oltava vähintään 3 °C yli kastepisteen, jotta voidaan vähentää veden kondensoitumisen tai esteettisen vaurion riskiä.		
Alustan lämpötila	Maksimi	+22 °C	
	Minimi	+10°C	
Kuivumisaika	Lattia voidaan palauttaa käyttöön 2 tunnin kuluttua. Huomautus: Ajat ovat likimääräisiä ja muuttuvat ympäristön ja alustan olosuhteet vaikuttavat niihin.		
Odotusaika / päällepinnoitettavuus	Minimi	2–3 h	
	Maksimi	48 h	
Huomautus: Ajat ovat likimääräisiä ja muuttuvat ympäristön ja alustan olosuhteet vaikuttavat niihin.			

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuuksiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Säädös (EC) No 1907/2006 (REACH) - Pakollinen koulutus

24 elokuuta 2023 lähtien vaaditaan riittävä koulutus ennen tämän tuotteen teollista tai ammattimaista käyttöä. Lisätietoa ja linkki koulutukseen vierailemalla www.sika.com/pu-training.



KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖ

Asennuksen saa suorittaa täysin koulutettu ja lisensoitu Sika® Ucrete® -asennusliike.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Sika® Ucrete® TCCS

Tammikuu 2025, Versio 01.01

02081400000002019

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

SikaUcreteTCCS-fi-FI-(01-2025)-1-1.pdf