

TUOTETIETOESITE

Casco® Floor Expert CascoProff HighTack

Lattialiima, jolla on voimakas tartunta

TUOTEKUVAUS

Lattialiima, jolla on pitkä asennusaika ja voimakas tartunta.

KÄYTTÖ

- PVC
- Tekstiili
- Kestää työtuolirasituksen

OMINAISUUDET / EDUT

- Pitkä asennusaika
- Erittäin aggressiivinen tartunta
- Voidaan aktivoida uudelleen lämmöllä
- Soveltuu ylösnostoihin
- Ei sisällä APEO-yhdisteitä
- Soveltuu useimmille PVC- ja tekstiililattia-päällysteille.

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Akryylilaatin kopolymeeri
Pakkaus	10 litrainen, pyöreä sango.
Väri	Vaalean kellertävä
Käyttöikä	12 kk valmistuspäivästä (ks. pakkaus) avaamattomassa pakkauksessa. Avattu pakkaus tulee sulkea välittömästi ja käyttää mahdollisimman pian.
Varastointiolosuhteet	Ei saa altistaa alle +5°C ja yli +30°C lämpötiloille.
Tiheys	Noin 1300 kg/m ³
Viskositeetti	Noin 22 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C
Koostumus	Tiksotrooppinen
Kiintoainepitoisuus paino-osina	78 %

KÄYTTÖTIEDOT

Riittoisuus	Materiaali	Imevä alusta	Imemätön alusta
	Homogeeninen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Joustovinyyl	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Tekstiili	3-3,5 m ² /l	
Suhteellinen ilmankosteus	20-70 %. Ilmastoa on ylläpidettävä vähintään 96 tuntia (4 pv) parhaan tuloksen saavuttamiseksi.		
Alustan lämpötila	+18°C - +23°C		

Tuotetietoesite

Casco® Floor Expert CascoProff HighTack

Heinäkuu 2026, Versio 03.02

020512030110000019

Asennusaika

- Märkäliimaus n. 0–30 minuuttia
- Kokoamis aika 30-80 minuuttia
- Voidaan aktivoida lämmöllä jopa 240 minuuttia

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuuksitiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

KÄYTTÖOHJEET

Käytettäessä Casco® Floor Expert CascoProff HighTack vastikään veletussa betonissa suosittelemme vähintään 10 mm itsetasoituvaa tasoitetta.

Käytettäessä materiaaleja, joiden tausta on hiottu, on tärkeää huomioida, että materiaali tulee aina asentaa tuoreeseen liimaan ja tämättyyppinen materiaali tulee asentaa 45 minuutin kuluessa.

ALUSTAN VALMISTELU

Ennen päällysteen asentamista on varmistettava, että aluslattia on puhdas, tasainen ja pölytön sekä riittävä lujuus, kantavuus, mittapysyvyys ja pysyvästi kuiva. Betonin kosteus saa olla enintään 85 % suhteellisesta kosteudesta ja lastulevyn kosteuskiintiön tulee olla 8-12 %. Ilmastoa on ylläpidettävä vähintään 96 tuntia (4 pv) parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

KÄYTTÖ

IMEVÄT ALUSTAT

1. Levitä liima hammaslastalla. Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen aikaansaamiseksi on tarpeen annettu avoajassa.
2. Asenna materiaali välittömästi tai hyvin lyhyen avoinajan jälkeen ja painele materiaalia kauttaaltaan, jotta kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää.
3. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

IMEMÄTTÖMÄT ALUSTAT

Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi imemättömälle alustalle suositellaan käytettäväksi lattiatasoitetta, joka kutistuu vain vähän ja kiinnittyy hyvin alustaan. Suositeltava paksuus on 2–3 mm. Tämän jälkeen liimaus suoritetaan märkäliimauksena, mikä varmistaa hyvän lopputuloksen.

tuloksen. Noudata asennusohjeita imeville alustoille. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee noudattaa seuraavia ohjeita. On tärkeää antaa veden haihtua liimasta niin paljon kuin mahdollista, jotta vältetään rakkuloiden syntyminen.

Anna liiman kuivua, kunnes sormitestissä ei näy liimajäämiä. (Huomaa, että tämä ei sovellu linoleumille).

1. Levitä liima hammaslastalla (6108, 6109 tai 6121) ja valitse 2 tai 3 alta.
2. Kiinnitä materiaali märkään liimaan ja varmista maton hyvä kostuminen. Vedä matto ylös ja anna liiman kuivua noin 20-30 minuuttia ja laske sitten matto alas.
3. Levitä liima ja odota 30-40 minuuttia. Asenna sitten matto puolikuivattuun liimaan.
4. Paina päällyste kauttaaltaan kiinni liimaan siten, että kaikki ilma poistuu päällysteen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

KÄYTTÖMENETELMÄT / VÄLINEET

Hammaslastalla esim. Casco kovametallilastalla 6108, 6109 tai 6121.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Varmista aina, että käytät sopivia käsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet tuotetta. Työskentele huolellisesti ja järjestelmällisesti tarpeettoman roiskumisen välttämiseksi. Ihokosketuksessa pestä saippualla ja vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee huolellisesti vedellä. Puhdista levitysvälineet vedellä ennen kuin liima on kuivunut. Kuivunut liima liuotetaan etanoliin.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee

testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käytäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeispäään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab

Tammiston Kauppatie 22 B

PL 49

01510 Vantaa

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Casco® Floor Expert CascoProff HighTack

Heinäkuu 2026, Versio 03.02

020512030110000019

CascoFloorExpertCascoProffHighTack-fi-FI-(07-2026)-3-2.pdf