

TUOTETIETOESITE

Sika® Ucrete® BC 9

(aikaisemmin Ucrete® BC 9)

Erittäin kestävä, itsetasoittuva 9mm runkomassa Sika® Ucrete®-lattiapinnoitteille

TUOTEKUVAUS

Sika® Ucrete® BC 9 on nopeasti kovettuva, itsesiliävä 9mm runkomassa täyteenhiekoitettaville Sika® Ucrete®-lattiapinnoitteille

KÄYTTÖ

Sika® Ucrete® BC 9 käytetään runkomassana Sika® Ucrete® DP ja Sika® Ucrete® CS-lattiapinnoitteille

Huomaa:

- Vain kokenut ammattilainen saa käyttää tuotetta.

OMINAISUUDET / EDUT

- Asennus koulutettujen ja lisensoitujen asennusliikkeiden toimesta
- Soveltuu levitettäväksi 7 päivää vanhalle betonille ja 3 päivää vanhalle polymeeritasoitteelle
- Voidaan käyttää Sika® Ucrete® Accelerator:ia nopeaan asennukseen, jolloin lattia on käyttöön otettavissa 12h aikaikkunassa.
- Ei tahraa kovettumisen jälkeen

HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, Certificate No. 21453-2/1/1/Y1
- Food and Beverage Facilities Suitability, Sika® Ucrete®, HACCP, Test Report No. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, Sika® Ucrete®, eurofins, Certificate No. IACG-321-01-01-2023

TUOTETIETO

| | |
|-----------------------|---|
| Kemiallinen pohja | Vesipohjainen polyuretaanisementtihybridi |
| Pakkaus | 26.88 kg |
| Käyttöikä | Huomioi aina yksittäisen pakkauksen parasta ennen -päivämäärä. |
| Varastointiolosuhteet | Tuote on säilytettävä alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa suljetussa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa +5°C - +30°C lämpötiloissa. Katso aina pakkauksesta. Katso voimassa olevasta käyttöturvallisuustiedotteesta tietoa turvallisesta käsittelystä ja varastoinnista. |

TEKNINEN TIETO

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Vetotartuntalujuus | > 2.0 N/mm ² (murtopinta betonissa) | (EN 1542) |
| Kemiallinen kestävyys | Laboratoriossa määritetty kestävyys monille yksittäisille kemikaaleille. Ota yhteyttä Sikan tekniseen palveluun saadaksesi lisätietoja. | |

Tuotetietoesite

Sika® Ucrete® BC 9

Tammikuu 2025, Versio 01.01

02081400000002007

KÄYTTÖTIEDOT

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Menekki | 16-18 kg/m ² | |
| Kerrospaksuus | 9.0 mm | |
| Tuotteen lämpötila | Maksimi | +25 °C |
| | Minimi | +15 °C |
| Ympäröivän ilman lämpötila | Maksimi | +30 °C |
| | Minimi | +8 °C |
| Kastepiste | Varo kondensaatiota! Alustan ja kovettumattoman lattian pitää olla vähintään 3°C kastepisteen yläpuolella, jolloin kondenssin tai lopullisen pinnan vahingoittumisen riski | |
| Alustan lämpötila | Maksimi | +30 °C |
| | Minimi | +8 °C |
| Odotusaika / päällepinnoitettavuus | Alustan lämpötila | Odotus aika |
| | +8 °C | 16–24 h |
| | +10 °C | 4 h (käytettäessä Sika® Ucrete® Accelerator) |

Huomautus: Ajat ovat likimääräisiä ja muuttuvat ympäristön ja alustan olosuhteet vaikuttavat niihin.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuuksiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Säädös (EC) No 1907/2006 (REACH) - Pakollinen koulutus

24 elokuuta 2023 lähtien vaaditaan riittävä koulutus ennen tämän tuotteen teollista tai ammattimaista käyttöä. Lisätietoa ja linkki koulutukseen vierailemalla www.sika.com/pu-training.



Tuotetietoesite

Sika® Ucrete® BC 9
Tammikuu 2025, Versio 01.01
02081400000002007

KÄYTTÖOHJEET

ALUSTAN VALMISTELU

TÄRKEÄÄ

Lyhentynyt käyttöikä halkeamien virheellisen käsittelyn vuoksi

Halkeamien virheellinen arviointi ja käsittely voi johtaa käyttöiän lyhenemiseen ja heijastushalkeamiseen.

1. Staattisten halkeamien kohdalla varmista, että leveys sopii ylimassaukseen Sika® Ucrete® BC 9:lla.
2. Dynaamisten halkeamien osalta varmista, että liike on Sika® Ucrete® BC 9:n liikekapasiteetin sisällä.

SAUMOJEN JA HALKEMIEN KÄSITTELY

- Rakennesaumut ja olemassa olevat staattiset pinnan halkeamat alustassa vaativat esikäsitteilyn ennen massa kerroksen levittämistä.
- Käytä Sikadur®- tai Sikafloor®-korjaus hartseja.
- Järjestelmä voidaan levittää vihreälle tai kostealle betonille ilman seisovaa vettä.
- Anna betonin varhaisen kutistumisen tapahtua vähintään 3 päivää, jotta kutistumishalkeamia ei muodostu kulutuspinnoille.
- Sementtipohjaisten alustojen tulee olla rakenteellisesti kestäviä ja riittävän puristuslujuuksia (vähintään 30 N/mm²) ja vetolujuuden vähintään 1,5 N/mm².
- Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja vaila epäpuhtauksia, kuten likaa, öljyä, rasvaa, pinnoitteita, sementtiä, pintakäsittelyjä ja irtaanaista murenevaa materiaalia.

KÄYTTÖ

Asennuksen saa suorittaa täysin koulutettu ja lisensoitu Sika® Ucrete® -asennusliike.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Sika® Ucrete® BC 9

Tammikuu 2025, Versio 01.01

02081400000002007

SikaUcreteBC9-fi-FI-(01-2025)-1-1.pdf