

TUOTETIETOESITE

Sika® Backer Rod Fire

Palopohjanauha palonkestoa vaativiin saumoihin

TUOTEKUVAUS

Sika® Backer Rod Fire on pyöreä, kokoonpuristuva, mineraalivillapohjainen pohjanauha, joka on ympäröity lasikuitulangalla.

KÄYTTÖ

Sika® Backer Rod Fire tuotetta saa käyttää ainostaan kokenut ammattilainen.

Sika® Backer Rod Fire käytetään:

- täytemateriaaliksi vaaka- ja pystysuuntaisten rakenteiden tiivistettyihin, palonkestäviin saumoihin
- Palopohjanauha yhdessä minkä tahansa Sika saumausmassan kanssa, mukaan lukien kaikki Sikan omistamat merkit.

Huomattavaa:

- Vain kokeneet ammattilaiset saavat käyttää tuotetta.

OMINAISUUDET / EDUT

- Helppo työstää
- Palonkestävyys jopa 4 tuntia kokoonpanosta riippuen
- Mukautuu saumojen epätasaisuuksiin
- Auttaa säätelemään profiilin muotoa

HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

- CE marking and declaration of performance based on European Technical Assessment ETA 23/0088. ETA issued on the basis of EAD 350141-00-1106 Linear joint and gap seals
- European Technical Assessment ETA - 23/0088 of 31/03/2023

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Mineraalikuituvilla kääritty lasikuitulankaan	
Pakkaus	Halkaisija	Rullassa
	12mm	50 m
	15 mm	50 m
	20 mm	30 m
	30 mm	30 m
	40 mm	30 m
	50 mm	25 m
	60 mm	25 m
	Katso saatavilla olevat pakkauskoot voimassa olevasta hinnastosta.	
Käyttöikä	6 vuotta valmistuspäivästä	
Varastointiolosuhteet	Tuote tulee säilyttää alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa -20 °C - +70 °C lämpötiloissa. Katso aina pakkaus.	
Olomuoto / Väri	Pyöreä profiili	

Tuotetietoesite

Sika® Backer Rod Fire

Helmikuu 2024, Versio 08.01

020517100100000006

Mitat

Katso saumojen mitoitusta koskevat tiedot ETA 23/0088 hyväksynnästä ja/tai menetelmäkuvauksesta.

Sika® Backer Rod Fire tulee asentaa vähintään 15 % puristukseen.

Valitse oikea halkaisija seuraavan taulukon avulla:

Sauman leveys	Halkaisija
7–10.2 mm	12 mm
9–12.7 mm	15 mm
12–17 mm	20 mm
16–25.5 mm	30 mm
24–34 mm	40 mm
32–42.5 mm	50 mm
40–51 mm	60 mm

Tiheys

~250 kg/m³

TEKNINEN TIETO

Palonkesto

A1

(EN 13501-1)

Palonkesto

Katso kohta 'Sertifikaatit ja testiraportit' tai ota yhteyttä Sikan tekniseen neuvontaan erityisiä tietoja varten.

Liikkuvuus

± 7.5 %

(EN 1366-4)

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Tämä tuote on asetuksen (EY) N: o 1907/2006 (REACH) 3 artiklassa määritelty tuote. Se ei sisällä aineita, joiden on tarkoitus vapautua tuotteesta tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Saman asetuksen 31 artiklan mukaista käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvita tuotteen markkinoille saattamiseksi, kuljettamiseksi tai käyttämiseksi. Turvallista käyttöä varten noudata tuoteselosteessa annettuja ohjeita. Nykyisen tietämyksemme mukaan tämä tuote ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV tai Euroopan kemikaaliviraston julkaisemassa ehdokasluettelossa lueteltuja SVHC: tä (erityisen huolta aiheuttavia aineita) pitoisuuksina, jotka ovat yli 0,1% painoprosenttia.

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖ

TÄRKEÄÄ

Noudata tarkasti asennusohjeita

Noudata tarkasti asennusmenettelyjä, jotka on määritelty menetelmäselosteissa, käyttöoppaissa ja työohjeissa, jotka on aina mukautettava todellisiin työmaan olosuhteisiin.

Edellytykset:

Liittivien nauhojen päiden ja yksityiskohtien, kuten kulmien, on oltava tiiviissä kosketuksessa toisiinsa parhaan palonkestävyyden ylläpitämiseksi.

1. Aseta ylisuuri palopohjanauha saumaan ja työnnä tylppällä työkalulla niin, että se sopii tiukasti sauman reunoja vasten vaadittuun syvyyteen.
2. Saumaa sauma Sika®-saumasmassalla. Katso yksittäiset tuotetiedot.

Tuotetietoesite

Sika® Backer Rod Fire

Helmikuu 2024, Versio 08.01

020517100100000006

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Sika® Backer Rod Fire

Helmikuu 2024, Versio 08.01

020517100100000006

SikaBackerRodFire-fi-FI-(02-2024)-8-1.pdf