

TUOTETIETOESITE

Sikagard®-1250

Entsyymaattinen, vesipohjainen puhdistusaine ulkokäyttöön monille eri pinnoille.

TUOTEKUVAUS

Sikagard®-1250 on luonnollinen, vesipohjainen neste, joka sisältää luonnollisia entsyymejä. Tuote ei sisällä biosidiä, valkaisuainetta tai vetyperoksidia. Huuhtelu tapahtuu monesti luonnollisesti sateen vaikutuksesta.

KÄYTTÖ

Sikagard®-1250 käytetään erilaisissa sovelluksissa kuten:

- Julkisivuelementit
- Kivipatiot
- Parvekkeet ja terassit
- Ikkunat ja niiden ympäristöt
- Puutarhakalusteet
- Erilaiset kivikoristeet ulkona
- Aidat

Sikagard®-1250 voidaan käyttää erilaisilla rakennusmateriaaleilla ja alustoilla:

- Betoni
- Muuraus

- Puu
- Metalli
- Muovipinnat
- Kumipinnat
- Erilaiset pintakäsittelyt pinnat

Sikagard®-1250 tuotetta voidaan käyttää sisä- ja ulkokäytössä.

OMINAISUUDET / EDUT

- Vesipohjainen
- Erittäin hyvä puhdistusteho monilla eri rakennusmateriaaleilla
- Hyvä tunkeutuminen alustaan ja korkea dispersioteho
- Ei sisällä fosfaatteja, valkaisuainetta tai vetyperoksidia
- Täysin huomaamaton monella eri materiaalipinnalla
- Ei sisällä aktiivisia biosidiaineita biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 528/2012 mukaisesti.
- Biohajoava EU-asetuksen 648/2004 mukaisesti

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Vesipohjainen neste, joka sisältää luonnollisia entsyymejä ja amfoteerisia pinta-aktiivisia aineita
Pakkaus	5 L kannu
Väri	Kellertävä, läpinäkyvä
Käyttöikä	24 kk valmistuspäivämäärästä
Varastointiolosuhteet	Tuotetta on säilytettävä alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa, suljetussa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa +5 °C ja +30 °C:n välisessä lämpötilassa. Suojaa suoralta auringonvalolta ja pakkaselta. Katso aina pakkausseloste. Turvallista käsittelyä ja varastointia koskevat tiedot löytyvät ajantasaisesta käyttöturvallisuustiedotteesta.

KÄYTTÖTIEDOT

Riittoisuus

10 m² - 20 m² per litra

Tuotteen lämpötila

Maksimi

+30 °C

Minimi

+10 °C

Ympäröivän ilman lämpötila

Maksimi

+30 °C

Minimi

+10 °C

Suhteellinen ilmankosteus

Minimi

40 %

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖ

TÄRKEÄÄ

Pinta-aktiivisen aineen aiheuttama luonnonkiven / Blue stone luonnonkiven värjäytyminen

Tuote sisältää pinta-aktiivista ainetta, joka voi imeytyä kiveen. Imeytyminen palautuu ajan myötä ja vedellä puhdistettaessa, mutta heti levityksen jälkeen kivi värjäytyy. Värjäytymät voivat kestää useita viikkoja.

- Tee aina ensin koelevitys.
- Levitä tuotetta tasaisesti matalapaineruiskulla käsiteltävälle pinnalle
- Anna tuotteen vaikuttaa 48–72 tuntia kuivissa olosuhteissa. Huomautus: Joitakin tuloksia voi olla havaittavissa 24 tunnin kuluttua, ja tuotteen teho paranee entisestään seuraavien 7 päivän aikana.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Sikagard®-1250

Joulukuu 2025, Versio 07.01

02189015000000088

- Poista mahdolliset jäämät mekaanisesti, esimerkiksi harjaamalla jäykempiharjaksisella harjalla.
- Tuote tulee poistumaan luonnollisesti vesisaateen aikana levitetyltä pinnalta. Tuote hajoaa biologisesti sadeveden joukossa
- **Vaihtoehtoinen:** Jos kyseessä on pinttynyt kerrostuma, pyri harjaamaan pintaa kosteana ja toista levitysvaiheet.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

Sikagard-1250-fi-FI-(12-2025)-7-1.pdf