

TUOTETIETOESITE

Sikalastic® P 690

(aikaisemmin MSeal P 690)

1K polyakrylaatti/bitumi-yhdistelmä tartuntakerrokseksi asfaltille, liuotinpohjainen.

TUOTEKUVAUS

Sikalastic® P 690 on hyväksytty, liuotinpohjainen, yksikomponenttinen tartuntakerros, joka perustuu polyakrylaatti-/bitumiyhdistelmään.

KÄYTTÖ

Sikalastic® P 690 käytetään yksinomaan tartuntakerroksena ruiskutettavan Sikalastic® M 800 -kalvon ja "Gussasphaltin" (valuasfaltin) välillä (asfaltin levityslämpötila: 220–240 °C).

OMINAISUUDET / EDUT

- Tarjoaa erinomaisen tartunnan Sikalastic® M 800 ja asfaltin välille
- Alhainen viskositeetti
- Helppo levittää
- Matala kulutus

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Polyakrylaatti-bitumi
Pakkaus	25 kg ämpäri
Käyttöikä	18 kuukautta valmistuspäivämäärästä.
Varastointiolosuhteet	Säilytä alkuperäisissä astioissa, kuivassa tilassa ja lämpötilassa 15–25 °C. Älä altista suoralle auringonvalolle. Maksimaalisen säilyvyysajan varmistamiseksi näissä olosuhteissa katso "Parasta ennen...." -etiketti.
Väri	Musta
Tiheys	0.92 g/cm ³
Viskositeetti	800 mPas

KÄYTTÖTIEDOT

Menekki	Sikalastic® P 690 kulutus vaihtelee 0,15–0,25 kg/m ² välillä riippuen alustan kunnosta ja huokoisuudesta.
Ympäröivän ilman lämpötila	+10 °C min. / +30 °C maks.
Alustan lämpötila	+10 °C min. / +30 °C maks.

Tuotetietoesite

Sikalastic® P 690

Syyskuu 2024, Versio 02.01

02070600000002032

Odotusaika / päällepinnoitettavuus

72 tuntia min. / 28 päivää maks.	+10°C:ssa
48 tuntia min. / 28 päivää maks.	+23°C:ssa
10 tuntia min. / 28 päivää maks.	+30°C:ssa

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisuudesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖ

Sikalastic® P 690 on yksikomponenttinen materiaali. Seisottaessa tapahtuu jonkin verran erottumista, joten Sikalastic® P 690 on sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Yhtenäisen koostumuksen saavuttamiseksi tuote tulisi sekoittaa hitaasti pyörivällä (noin 300 rpm) spiraalisekoittimella tai vastaavalla vähintään 3 minuutin ajan, kunnes saadaan homogeeninen koostumus. Kaavi useaan otteeseen säiliön reunoja ja pohjaa varmistuaksesi täydellisestä sekoittamisesta. Sikalastic® P 690 levitetään tasaisesti telalla. Vältä lammikoitumista. Alustan lämpötilan tulee olla vähintään 3 K kastepisteen yläpuolella levityksen aikana ja seuraavat 6 tuntia. Suojaa vedeltä vähintään 6 tuntia levittämisen jälkeen.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Tuotetietoesite

Sikalastic® P 690
Syyskuu 2024, Versio 02.01
02070600000002032

SikalasticP690-fi-FI-(09-2024)-2-1.pdf