

HOITO-OHJE

Sikafloor® QuartzTop, SynTop ja MetalTop kuivasirote ja kovabetonilattiat (SikaEmaco 1100 TIX & Sika Screed 514 QD)

05.2024 / V1 / SIKA FINLAND / PAULI LAINIO

Käyttökohteet

- kovan kulutuksen tilat: työpajat, huoltamot, tuotantotilat, logistiikka keskukset, hallit
- kosteat tilat (poislukien Sikafloor® MetalTop 200)
- julkiset tilat

Ominaisuudet

- kestää kulutusta
- kestää iskuja
- tiivis ja kestävä pinta
- ei kestä vahvoja happoja
- ei kestä suolaa
- ei kestä jatkuvaa kosteutta (Sikafloor® MetalTop 200)

Rakentamisen aikaine suojaus

- irtolika poistetaan
- lattia suojataan kulutusta ja kosteutta kestävällä materiaalilla (ei aaltopahvilla)

Käyttöönottopuhdistus

- irtolika poistetaan kuiva- /nihkeäpyyhinnällä
- lattia pestään käyttäen lattianhoitokonetta ja vesi-imuria/yhdistelmäkonetta ja punaista laikkaa
- pesussa käytetään emäksistä (pH 10-13) puhdistusainetta
- lattia kuivataan

Ylläpitosiivous

- irtolika poistetaan kuiva- /nihkeäpyyhinnällä tai harjaamalla
- lattia pestään käyttäen yhdistelmäkonetta ja sinistä laikkaa
- pesussa käytetään puhdistusaineita, joiden pH on välillä 10-13

Jaksottainensiivous

- irtolika poistetaan kuiva- /nihkeäpyyhinnällä tai harjaamalla
- lattia pestään käyttäen lattianhoitokonetta ja vesi-imuria /yhdistelmäkonetta ja sinistä laikkaa
- pesussa käytetään emäksistä (pH 10-13) puhdistusainetta
- lattia huuhdellaan ja kuivataan
- voidaan vahata vesivahalla

Öljyisten lattioiden puhdistus

- irtolika poistetaan kuiva- /nihkeäpyyhinnällä tai harjaamalla
- lattia pestään käyttäen lattianhoitokonetta ja sinistä laikkaa
- pesussa käytetään hiilivetyliuotteista pesuainetta
- lattia huuhdellaan esim. kuumahöyrypesulla ja kuivataan

SIIVOUSMENETELMÄT

Puhdistus: lian poistaminen

Pyyhintä: Yhtenäisin, säännönmukaisin liikkein tapahtuva pinnan puhdistaminen, jossa mekaaninen vaikutus on vähäistä

Kuivapyyhintä: pyyhintä kuivalla likaa sitovalla siivousvälineellä tai –koneella

- kuivapyyhinnällä poistetaan roskat ja kuiva irtolika, välineestä riippuen myös kiinnittynyttä likaa

Nihkeäpyyhintä: pyyhintä pölyä sitovalla aineella nihkeytetyllä siivousvälineellä vai koneellisesti

- pinta kuivuu heti eikä siihen jää pisarajälkiä
- nihkeäpyyhinnällä poistetaan roskat ja irtolika, välineestä riippuen myös kiinnittynyttä likaa

Kosteäpyyhintä: pyyhintä puhdistusaineliuoksessa kostutetulla siivousvälineellä tai koneellisesti

- pinta jää kosteaksi ja sen voi antaa kuivua itsestään
- kosteäpyyhinnällä poistetaan irtolika ja vesiliukoiset tahrat

Märkäpyyhintä: pyyhintä puhdistusaineliukseen kastetulla siivousvälineellä tai koneellisesti

- pinta jää yleensä niin märäksi, että se on kuivattava
- märkäpyyhinnällä poistetaan irtolika ja kiinnittynyttä likaa

Pesu: siivousvälineellä tai -koneella suoritettava puhdistus, jossa käytetään puhdistusaineliuosta ja mekaanista käsittelyä

- pesun jälkeen pinta on yleensä huuhdottava ja kuivattava. Vettä sietämättömät pinnat voidaan pestä liuotteella tai kuivapaineella
- pesemällä poistetaan kiinnittynyt lika

Huuhtelu: irtolian ja puhdistusainejäämien poistaminen vedellä

Neutralointi: pH:n saattaminen välille 6...8

- emäksisyys neutraloidaan happamalla aineella
- happamuus neutraloidaan emäksisellä aineella

Kuivaaminen: pinnalla olevan nesteen poistaminen siivousvälineellä tai –koneella

Suojaus: puhdistetun pinnan käsittely suoja-aineella, suojaus vähentää pinnan likaantumista ja kulumista sekä parantaa ulkonäköä ja ominaisuuksia

- *pinnan käsittely pohjustusaineella*
- *vahaus*
- *öljyäminen*
- *pinnan käsittely tekstiilipintojen suoja-aineella*
- *kristallointi*

Hoito: pinnan ominaisuuksien ja ulkonäön palauttaminen tai parantaminen, useimmiten käyttäen jotain hoitoainetta

- *kiillotus:* viimeistelytyö, joka tehdään hoitoaineella käsitellylle pinnalle tai kuivalle vahapinnalle yleensä koneellisesti; tavoitteena kuivan pinnan kiiltoasteen kohottaminen ja / tai pinnalla olevan suojakalvon kovettaminen
- *sumupuhdistus:* aina koneellisesti tehtävä lattianhoitomenetelmä, jossa puhdistus- tai hoitoaine levitetään lattialle sumuttamalla, työstäen pintaa lattianhoitokoneella, kunnes käytetty aine on kuivunut ja kiillottunut tasaisesti pinnalle; tavoitteena on pintaan kiinnittyneen lian ja tahrojen irrotus ja / tai pinnan kiiltoasteen kohottaminen
- *puhdistushoito:* menetelmä, jossa lattialle levitetään käyttöliuokseksi laimennettua hoitoainetta koneellisesti tai käsityövälinein; tavoitteena on kiinnittyneen lian irrotus ja samalla suojakalvon levittäminen lattiapinnalle

KÄYTTÄJÄN VASTUU

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjälle hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuvat normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Tässä annettu tieto koskee vain tässä mainittuun työstöön ja tuotteeseen. Määreitä muutettaessa, kuten alusta jne. tai erilainen työstötapa tulee ottaa yhteys Sikan tekniseen neuvontaan ennen Sikan tuotteiden käyttöä. Tässä oleva tieto ei vapauta käyttäjää varmistumaan testien avulla tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

Oy Sika Finland Ab

TM Flooring
Koskeleentie 23 C
PL 49, 02921 Espoo
Suomi
www.sika.fi

Kirjoittanut

Pauli Lainio
Puhelin: 09-511 431
Fax: 09 -5114 3300
Mail: lainio.pauli@fi.sika.com

