

TYÖSELOSTUS 618

Seinäpinnoittaminen Sikafloor® Wallcoat AS-11 Hygienic järjestelmällä

03.2022 / V1 / SIKAFINLAND / PAULI LAINIO

Yleistä

Tämä työselostus kuvaa Sikafloor® Wallcoat AS-11 Hygienic seinäpinnoitusjärjestelmän asennuksen.

Alustan esikäsittely

Riittävä kestävyys, kantokyky, muototarkkuus ja pysyvä kuivuus. Alustan tulee olla vapaa tarttuvuutta heikentävistä kerroksista, kuten pölystä, liasta, öljystä, rasvasta tai irtoavista aineksista. Erottavat ja sintratut kerrokset sekä vastaavat on poistettava mekaanisesti esimerkiksi hiomalla, harjaamalla, puhaltamalla tai hiertämällä.

Pohjusteen asennus

Alusta esikäsitellään Sikagard®-403 W :llä 1 kertaan enintään 0,25 kg/m² (0,19 l/ m²). Pohjusteen levitys telalla. Pohjustetta ohennetaan 5% viileällä vesijohtovedellä.

Pintamaalin asennus

Sekoita Sikagard®-403 W hitaalla sähkösekoittimella (300–400 rpm) noin 2 minuuttia kunnes tasalaatuinen seos on saavutettu. Sikagard®-403 W levitetään telalla alustaan materiaali menekki enintään 0,25 kg/m² (0,19 l/ m²) / levitys kerta. Asennettaessa Sikagard®-403 W on riittävästä ilmanvaihdosta huolehdittava, jotta vältetään kovettumis- ongelmilta. Seinään kohdistuvaa vetoa tulee kuitenkin välttää.

KÄYTTÄJÄN VASTUU

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjälle hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuvat normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Tässä annettu tieto koskee vain tässä mainittuun työstöön ja tuotteeseen. Määreitä muutettaessa, kuten alusta jne. tai erilainen työstötapa tulee ottaa yhteys Sikan tekniseen neuvontaan ennen Sikan tuotteiden käyttöä. Tässä oleva tieto ei vapauta käyttäjää varmistamaan testien avulla tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

Oy Sika Finland Ab

TM Flooring
Koskeleentie 23 C
PL 49, 02921 Espoo
Suomi
www.sika.fi

Kirjoittanut

Pauli Lainio
Puhelin: 09-511 431
Fax: 09 -5114 3300
Mail: lainio.pauli@fi.sika.com

