

TUOTETIETOESITE

Sika® Aktivator-317

Uuden sukupolven tartunta-aine henkilöautojen lasiliimaukseen jälkimarkkinoille

TYPILLINEN TUOTETIETO LISÄTIEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE

Kemiallinen koostumus	Liutinpohjainen tartunta-aine
Väri (CQP001-1)	Väritön, kirkas
Levityslämpötila	-5 – 45 °C
Tuotteen käyttäminen	Yhdensuuntainen kertapyyhintä kostutettuna nukkaamattomaan pyyhkepaperiin
Peittävyys	20 ml/m ²
Kuivumisaika	-5 to 45 °C 3 minuuttia -20 to -5 °C 10 minuuttia maksimi 8 tuntia
Säilyvyys	12 kuukautta ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Varastoituna avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, pystyasennossa kuivassa tilassa ≤ 25 °C

Kuvaus

Sika® Aktivator-317 on ainutlaatuinen tartuntakäsittelyaine jälkimarkkinoilla tapahtuviin ajoneuvojen tuulilasien liimauksiin. Tuotteen laajan hyväksytyn käyttölämpötila-alueen johdosta Sika® Aktivator-317 soveltuu tartuntakäsittelyksi sekä asiakkaiden luona että kiinteissä sisätiloissa tapahtuviin liimauksiin kaikina vuodenaikoina.

Yhdensuuntaisella kertapyyhinnällä tapahtuva käsittely yksinkertaistaa liimaustyötä ja säästää aikaa.

TUOTTEEN EDUT

- Kaikille vuodenaajoille, ei erillistä käyttöohjetta viileisiin olosuhteisiin
- Ei jätä jäämiä, poistettavissa lasi- ja maali-pinnoilta
- Lyhyt kuivumisaika
- Levitystapana vain yhdensuuntainen kertapyyhintä
- Nopea, siisti ja helppokäyttöinen

KÄYTTÖKOHEET

Sika® Aktivator-317 on tartunta-aine ajoneuvojen jälkimarkkinoilla tapahtuviin tuulilasien liimauksiin. Tuotetta voidaan käyttää aina -5 °C -lämpötilaan saakka ilman muita lisäkäsittelyvaatimuksia.

Laaja käyttölämpötila-alue yhdessä lyhyen kuivumisaajan kanssa mahdollistaa tuotteen käytön kaikkina vuodenaikoina, soveltuen mobiili ja sisätiloissa suoritettaviin lasiliimauksiin.

Tämä tuote on tarkoitettu vain kokeneille ammattikäyttäjille. Sika® Aktivator-317 tartunta-aine soveltuu ainoastaan käytettäväksi ajoneuvojen jälkimarkkinoilla tapahtuvissa lasiliimauksissa.

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

Materiaalipintojen tulee olla puhtaita ja kuivia eikä niissä saa olla rasvaa, öljyä, pölyä tai epäpuhtauksia.

Tartuntaominaisuutta materiaalinnoissa voidaan parantaa lisäämällä/yhdistämällä tartuntakäsittelyjä kuten mattahionta ja puhdistuspyyhintä ennen aktivointipyyhintää.

Käyttökohde

Levitä Sika® Aktivator-317 kertaalleen yhdensuuntaisesti säästeliäästi/ohuesti ilman erillisen viimeistelypyyhinnän käyttöä.

Kostuta puhtaaseen ja nukkaamattomaan paperi- tai kangaspyyhkeeseen Sika® Aktivator-317:ta ja pyyhi yhdensuuntaisesti kertaalleen liimattavat alueet.

Levitä Sika® Aktivator-317 yhdensuuntaisesti säilyttäen kosketus lasipintaan koko pyyhinnän ajan. Viimeistele/varmista aloitus-/lopetuskohdan alueen tartuntakäsittely.

Ihanteellinen vallitseva / materiaalipintojen lämpötila on 15 °C ja 25 °C välillä.

Kulutus ja levitystapa riippuvat käytettävien materiaalipintojen luonteesta.

TÄRKEÄ HUOMIO

Sika® Aktivator-317 on ilman sisältämään kosteuteen reagoiva tuote. Tuotteen toimivuuden säilyttämiseksi on tärkeää sulkea pullo muovisella sisäkorkilla välittömästi annostelun jälkeen. Tartuntakäsittelyjen päätyttyä sulje pullo lisäksi sen kierrettävällä ulkokorkilla.

Poista tuote käytöstä noin yhden kuukauden kuluttua pullon ensimmäisestä avauksesta laskien.

Sika® Aktivator-317:ta ei saa ohentaa eikä sekoittaa muiden aineiden kanssa.

Tuotetta ei saa käyttää liima-/tiivistysmassan pinnan viimeistelyyn/tasoittamiseen eikä puhdistusaineeksi materiaalinnoille.

Mikäli tuotetta käytetään läpinäkyvällä tai läpikuultavalla pinnalla kuten float-lasi, muovit ym. erillisen UV -suojalistan käyttö on pakollista.

LISÄTIETOJA

Nämä tiedot ovat annettu yleisohjeiksi. Tarkeempia tietoja sekä projektikohtaista neuvontaa on pyynnöstä saatavilla Sika Industryn teknisestä neuvonnasta.

Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- Käyttöturvallisuustiedotteet
- Kirkas Aktivator -menetelmä tuulilasin vaihto henkilöautoihin -työohje

PAKKAUSTIEDOT

Pullo	100 ml
	250 ml
	1000 ml

TUOTETIEDON PERUSTA

Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelliset mittaustulokset voivat vaihdella johtuen valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

KÄYTTÖTURVATIEDOT

Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin käyttöturvallisuustiedotteisiimme, joissa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

HUOMAUTUS

Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä lopputyöhön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tähänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeispäään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

TUOTETIETOESITE

Sika® Aktivator-317

Versio 02.01 (09 - 2026), fi_FI
014560013330242184

Oy Sika Finland Ab

TM Industry
Tammiston kauppatie 22 B
01510 Vantaa
Puh. 09-511 431
www.sika.fi

