

TUOTETIETOESITE

SikaForce®-300 Primer

Tartunta-aine SikaForce® muovinkorjausliimoille

TYPILLINEN TUOTETIETO LISÄTIEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE

Kemiallinen koostumus	Liutinpohjainen tartunta-aine
Väri (CQP001-1)	Väritön, kirkas
Levityslämpötila	15 – 30 °C
Tuotteen käyttäminen	Aerosoli
Peittävyys	riippuen materiaalipinnan huokoisuudesta 20 ml/m ²
Kuivumisaika	minimi 5 minuuttia maksimi 2 tuntia
Säilyvyys	36 kuukautta ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} varastoituna alkuperäispakkauksessa, pystyasennossa, kuivassa tilassa ≤ 25 °C

KUVAUS

SikaForce®-300 Primer on liutinpohjainen väritön tartunta-aine. SikaForce®-300 Primer on erityisesti kehitetty sumutettavaksi puh-taille, hiotuille muovipinnoille tartunta-ai-neeksi ennen SikaForce®-301 tai SikaForce®-302 -muovinkorjausliiman levittämistä. Tällä primerillä saavutetaan hyvä tartunta ilman muita käsittelyjä useimmille eri muovilaadu-ille.

TUOTTEEN EDUT

- Helposti sumuttamalla annosteltavissa
- Nopeasti kuivuva
- Parantaa liiman tartuntaa useilla eri muovi-pinnoilla

KÄYTTÖKOHTEET

SikaForce®-300 Primer käytetään paranta-maan liiman tartuntaa useilla erilaisilla muovi-pinnoilla. Tiedustele valmistajan ohjeita ja suorita testit todellisilla materiaalipinnoilla ennen Sika-Force®-300 Primer käyttöä muovilaaduilla, joilla on taipumusta jännityssäröilyyn. Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyt-töön. Tuote tulee testata todellisilla materiaa-lipinnoilla ja käyttöolosuhteissa tartunta- ja yhteensopivuusominaisuuksien varmistami-seksi.

TUOTETIETOESITE

SikaForce®-300 Primer
Versio 01.01 (01 - 2024), fi_FI
014761000013002000

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

Valmistelu

Pintojen tulee olla puhtaita ja kuivia, eikä niissä saa olla rasvaa, öljyä, pölyä tai muita epäpuhtauksia.

Käyttökohde

SikaForce®-300 Primer tulee annostella lämpötila-alueella 15 °C - 30 °C (tuotteen, ympäristön ja materiaalipinnan lämpötila).

SikaForce®-300 Primer tulee annostella ohuena, peittävänä kalvona muovipintaan lyhyillä painalluksina välttämällä aineen pisaroitumista/valumista.

Mikäli primeroitua muovipintaa ei liimata tuotteelle ilmoitetun maksimi avoinajan (kuivumisaika) sisällä, tulee primerointi -käsittely uusia (vain kertaalleen) ennen liimausta.

Menekki ja annostelutapa riippuvat materiaalipinnan luonteesta.

TÄRKEÄ HUOMIO

SikaForce®-300 Primer sisältää liuotainainetta, millä voi olla samentava vaikutus tuoreisiin maalipintoihin. Varmistu tuotteen soveltuvuudesta etukäteen suoritettavalla testillä.

Vältä levittämästä tuotetta huokoisille materiaalipinnoille sillä niissä tuotteen kuivuminen ei välttämättä tapahdu täydellisesti, aiheuttaen mahdollisia muutoksia liimaliitoksen toimintaan.

Suojaa liitosta ympäröivät alueet tarvittaessa suojateipillä.

SikaForce®-300 Primer ei sovellu käytettäväksi viimeistelyaineena tai puhdistusaineeksi.

LISÄTIETOJA

Nämä tiedot ovat annettu yleisohjeiksi. Tarkempia tietoja sekä projektikohtaista neuvontaa on pyynnöstä saatavilla Sika Industryn teknisestä neuvonnasta.

Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- Käyttöturvatiiedotteet

PAKKAUSTIEDOT

Aerosoli	200 ml
----------	--------

TUOTETIEDON PERUSTA

Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelliset mittaustulokset voivat vaihdella johtuen valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

KÄYTTÖTURVATIIEDOT

Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin käyttöturvallisuustiedotteisiimme, joissa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

HUOMAUTUS

Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassa olevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

TUOTETIETOESITE

SikaForce®-300 Primer
Versio 01.01 (01 - 2024), fi_FI
014761000013002000

Oy Sika Finland Ab
TM Industry
PL 49, Koskelontie 23 C
02921 Espoo
Puh. 09-511 431
www.sika.fi

