

TUOTETIETOESITE

CascoProff Universal

ERIKOISLATTIALIIMA KLOORIVAPAILLE LATTIAPÄÄLLYSTEILLE.

TUOTEKUVAUS

Erikois lattialiima kloorivapaille lattiapäällysteille. soveltuu myös useimmille muovi-, tekstiili- ja linoleumpäällysteille sekä kumilaatat ja matot (alle 4 mm paksut)

KÄYTTÖ

- Kloorivapaat lattiapäällysteet
- Tekstiilipäällysteet
- Useimmat PVC päällysteet
- Jotkin linoleumit
- Kumipäällysteet (4 mm paksuuteen asti).

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Nopea tartunta
- Erittäin matalat emissiot
- Soveltuu lattialämmityksen kanssa
- Työtuolinkestävä
- Helppo puhdistaa (työkaluista ja tahrat)

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Akrylikopolymeeri dispersio
Pakkaus	10 litran muoviasia
Väri	Vaalean beige
Käyttöikä	Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa vähintään +10° C lämpötilassa.
Varastointiolosuhteet	Ei saa altistaa lämpötiloille alle 0° C ja yli 30° C.
Tiheys	noin 1100 kg/m ³
Koostumus	Tiksotrooppinen
Kiintoainepitoisuus paino-osina	Noin 73 %
Viskositeetti	Noin. 40 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki	1 litra / 3-6 m ² .
Alustan lämpötila	Työskentelylämpötila: +18°C - +23°C ja suhteellinen kosteus 20–70% RH. Olosuhde täytyy olla vakio vähintään 96 tuntia (4vrk.) hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Alustan kosteuspitoisuus

Betonialustan kosteus ei saa ylittää 85% RH , lastulevyalustan kosteus tulee olla 8-12%.

Asennusaika

Työskentelyaika märkäliimaus noin 0–20 minuuttia, tartunta noin 20-45 minuuttia.

Riittoisuus

Materiaali	Huokoinen alusta	Ei huokoinen alusta
Homogeeninen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
Joustovinyyli	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
Polyolefiini	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
Tekstiili	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
Linoleum	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
Kumi	3-3,5 m ² /l	

TYÖSTÖ OHJEET

Seuraavat työtavat ovat suositeltuja

Kun käytetään päällysteitä joiden tausta on hiottu on tärkeää muistaa että tuote on asennettava märkään liimaan ja että asennusaika ei saa ylittää 45 minuuttia. Kun asennetaan linoleumia jonka paksuus 2,5mm ja enemmän, suositellaan käytettäväksi CascoLin Plus tai CascoLin Extra liimoja. Linoleum on aina asennettava märkään liimaan.

Huomioitavaa! Kumipäällysteet on aina asennettava märkään liimaan ja huokoiselle alustalle

Huokoisilla alustoilla

- Levitä liima hammaslastalla. Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen aikaansamiseksi on tarpeen annettussa avoajassa.
- Asenna materiaali välittömästi tai hyvin lyhyen avoinajan jälkeen ja painele/hierrä materiaali kauttaaltaan kiinni alustaan, jotta kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan lopputuloksen saa käyttämällä mattojyrää.
- Tarkista että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

Ei-huokoiset alustat

Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi imemättömillä alustoilla suositellaan käytettäväksi lattiatasoitetta, joka kutistuu vain vähän ja kiinnittyy hyvin alustaansa. Suositeltava kerrospaksuus on 2-3mm. Tämän jälkeen liimaus suoritetaan märkäliimauksena, mikä varmistaa hyvän lopputuloksen, noudata huokoisten alustojen työohjetta.

Mikäli lattiatasoitetta jostain syystä ei voida käyttää, noudata seuraavia ohjeita. Imemättömällä alustalla on tärkeää että mahdollisimman paljon kosteutta on haihtunut liimasta ennen päällysteen asennusta, tämä vähentää ilmakehän muodostumista. (Ei sovellu Linoleumin kanssa)

Noudata aina päällysteen valmistajan ohjeita asennusolosuhteista (lämpötila ja suhteellinen kosteus RH)

ALUSTAN VALMISTELU

Ennen asennusta huolehdi että alusta on riittävän luja, puhdas, kuiva ja vapaa irtoaineksesta joka voi heikentää tartuntaa.

Kun liimataan kumimatto ja kloorivapaita päällysteitä

on alustan lujuus oltava vähintään 1,0 MPa.

Betonin kosteus ei saa ylittää 85% RH ja lastulevyalustan kosteuspitoisuus tulee olla 8-12% välillä.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Käyteä aina suojalaseja ja käsineitä kun käsittelet tuotetta. Työskentele aina huolellisesti ja systemaattisesti turhien roiskeiden välttämiseksi.

Jos liima joutuu iholle , pese vedellä ja saippualla. Mikäli tuotetta joutuu silmiin huuhtelee riittävästi runsaalla vedellä.

Puhdista työvälineet vedellä ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima voidaan puhdistaa etanolilla.

Lisätietoa käyttöturvatiiedoista.

TYÖSTÖ

Työvälineet: Hammaslasta , esimerkiksi Casco kova-metallihammaslastat 6108, 6118 or 6121

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-

Tuotetietoesite

CascoProff Universal

Kesäkuu 2020, Versio 01.01

020512030110000006

seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteen, jonka toimitamme pyydettyessä.



Tuotetietoesite

CascoProff Universal

Kesäkuu 2020, Versio 01.01

020512030110000006

CascoProffUniversal-fi-FICASCO-(06-2020)-1-1.pdf