

## TUOTETIETOESITE

## Sikafloor®-54 Booster

## Epoksihartsin kiihdytin

## TUOTEKUVAUS

Sikafloor®-54 Booster on kovettumista nopeuttava aine, joka on suunniteltu nopeuttamaan Sikafloor® epoksihartsin tuotteiden kovettumista.

## KÄYTTÖ

Sikafloor®-54 Booster tuotetta saa käyttää ainoastaan kokenut ammattilainen.

Kiihdytintä voidaan käyttää seuraavien liuotinpohjaisten Sikafloor®-tuotteiden kanssa:

- Sikafloor®-150
- Sikafloor®-151
- Sikafloor®-156

- Sikafloor®-161
- Sikafloor®-264 N
- Sikafloor®-701
- Sikafloor®-1590
- Sikafloor®-2650

Huom:

- tuotetta saa käyttää ainoastaan kokenut ammattilainen.

## OMINAISUUDET / EDUT

- Helppo lisätä ja sekoittaa Sikafloor® Eposihartseihin.

## TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Kovetusainekatalyytti, joka perustuu tertiääriseen amiiniin	
Pakkaus	Laatikko	10 × 150 ml pulloa
	Laatikko	12 × 200 ml pulloa
	Laatikko	5 × 375 ml pulloa
	Laatikko	8 × 600 ml pulloa
Käyttöikä	12 kuukautta valmistuspäivästä	
Varastointiolosuhteet	Varastoituna alkuperäiseen avaamattomaan ja vaurioitumattomaan pakkaukseen, kuivissa olosuhteissa lämpötilassa välillä +5°C ... +30°C.	
Tiheys	0.98 kg/l	(EN ISO 2811-1)

# KÄYTTÖTIEDOT

## Suosittelut annostelu

Tuote	Pakkaus koko	Sikafloor®-54 Booster
Sikafloor®-150	10 kg	300 ml (2 × 150 ml)
Sikafloor®-150	25 kg	750 ml (5 × 150 ml)
Sikafloor®-150	25 kg	750 ml (2 × 375 ml)
Sikafloor®-151	10 kg	150 ml (1 × 150 ml)
Sikafloor®-151	30 kg	450 ml (3 × 150 ml)
Sikafloor®-264 N	10 kg	150 ml (1 × 150 ml)
Sikafloor®-264 N	30 kg	450 ml (3 × 150 ml)
2 % Booster	30 kg	600 ml (1 × 600 ml)
Sikafloor®-1590		
Sikafloor®-2650		
4 % Booster	30 kg	1200 ml (2 × 600 ml)
Sikafloor®-1590		
Sikafloor®-2650		
2 % Booster	10 kg	200 ml (1 × 200 ml)
Sikafloor®-1590		
Sikafloor®-2650		
4 % Booster	10 kg	400 ml (2 × 200 ml)
Sikafloor®-1590		
Sikafloor®-2650		

**Ympäröivän ilman lämpötila** Katso tuotekohtainen tuotetieto-esitys

**Alustan lämpötila** Katso tuotekohtainen tuotetieto-esitys

## PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetieto-esityksessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

## YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuuksiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

## KÄYTTÖOHJEET

### SEKOITUS

#### TÄRKEÄÄ

#### Vaahoaminen eksotermisen reaktion vuoksi !

Tuotteen käyttöajan päätyttyä Tuotteen eksoterminen reaktio johtaa vaahoamiseen.

Tuotteen käyttöajan päätyttyä täytä astia kokonaan kvartsihiekkalla eksotermisen reaktion pysäyttämiseksi.

### SEKOITUS

Ennen komponenttien sekoittamista keskenään sekoita komponentti A mekaanisesti. Kun kaikki komponentti B on lisätty komponenttiin A sekoita jatkuvasti 3 minuutin ajan kunnes on saavutettu tasainen seos. Kun komponentit A ja B on sekoitettu, lisää Sikafloor®-54 Booster ja sekoita vielä 2 minuutin ajan kunnes tasainen seos on saatu aikaan.

Jotta varmistetaan materiaalin sekoittuminen kauttaaltaan kaadetaan seos toiseen astiaan ja sekoitetaan uudelleen tasaiseksi seokseksi.

Liiallista sekoittamista tulee välttää, jotta minimoidaan ilman sekoittuminen materiaaliin.

Sekoitusvälineet

Sekoita matalakierroksisella sähkökäyttöisellä sekoitajalla

(300 - 400 rpm) tai muulla soveltuvalla laitteella.

## PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

## OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyessä.

### Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

[www.sika.fi](http://www.sika.fi)



### Tuotetietoesite

Sikafloor®-54 Booster

Huhtikuu 2024, Versio 04.01

020816220010000010

Sikafloor-54Booster-fi-FI-(04-2024)-4-1.pdf