

SikaGard®

Kiveniskusojaus

Performance Under Severe Conditions

- Alkuperäisen tehdasvalmisteisen pintarakenteen uudelleen ruiskuttaminen
- Erinomaiset ruiskutusominaisuudet
- Nopea päällemaalattavuus
- Erinomainen kulumisenkestokyky



Innovation & Consistency | Since 1910

Korkealuokkainen kiveniskusuojaus



SikaGard®-6470

Parantaa vesipohjaisten maalijärjestelmien päällemaalattavuutta

– helppo päällemaalattavuus yleisesti käytettävillä maalijärjestelmillä

Erittäin suorituskykyinen ja toimivat annostelu ominaisuudet

– helppo, nopea ja virheetön alkuperäisen tehdasvalmisteisen pintarakenteen ruiskuttaminen

Päällemaalattavissa 1h kuluessa ja nopea kuivuminen

– vähentää seisokkiaikaa korjaamalla ja lyhentää auton luovutusaikaa

Erinomainen kulumisenkesto ja iskunkestävyys

– erinomainen kulutuksenkestokyky sekä pitkäaikainen korrosionesto

Erinomainen kerrospaksuus

– erinomaiset ääneneristysominaisuudet

Pakkaus: 1 l pullo
Perusaine: kumi
Väri: musta, harmaa



SikaGard®-6470 S

Erinomaiset ruiskutusominaisuudet

– helppo ja nopea alkuperäisen tehdasvalmisteisen pintarakenteen ruiskuttaminen

Erinomainen päällemaalattavuus

– helppo päällemaalata

Päällemaalattavissa 20 min. kuluessa ja nopea kuivuminen

– vähentää seisokkiaikaa korjaamalla ja lyhentää auton luovutusaikaa

Erinomainen kulumisenkesto ja tartuntaominaisuudet

– erinomainen kulutuksenkestokyky sekä pitkäaikainen korrosionesto

Alhainen VOC pitoisuus, ei sisällä voimakkaita liuotainaineita tai raskasmetalleja

– täyttää erinomaisesti VOC päästövaatimukset EU2004/42/EC mukaisesti eikä vahingoita maalia tai PVC pinnoitetta

Pakkaus: 500 ml aerosoli
Perusaine: kumi
Väri: musta, harmaa



Käyttöalueet

- Suojapinnoite herkästi kuluville alueille, maala-
tuille pinnoille (esim. kynnyksilistat, pyöränkoteloit)
- Tärinän - ja äänenvaimennus erityisesti pyöräko-
teloissa



Annostelu- ominaisuudet

	märkäkerroksen paksuus	peittävyys	uuni-kuivaus	IR-kuivaus	kuivumislämpötila	kosketuskuiva	päällemaalattavissa	luovutus-aika	käyttö-lämpötila
SikaGard®-6470	700 µm	0.7 l/m ²	max 60° C	max 40° C	23° C 40° C 60° C	45 min 15 min 15 min	60 min 45 min 30 min	120 min 60 min 45 min	-40° C/ +90° C
SikaGard®-6470 S	350 µm	0.4 l/m ²	max 40° C	max 40° C	23° C 40° C 60° C	10 min 10 min –	20 min 20 min –	30 min 30 min –	-25° C/ +80° C



Sovellamme myymiimme tuotteisiin kulloinkin voimassa olevia myynti- ja toimitusehtojamme. Tutustu aina voimassa olevaan tuotetietoesitteeseen ennen tuotteen käyttöönottoa tai käsittelyä.

www.sika.fi

Innovation & Consistency since 1910