

## JÄRJESTELMÄTIETOESITE

## Sikafloor® MultiFlex PB-37

Liukkauttaestävä, luja-elastinen polyuretaanilattiajärjestelmä.

## TUOTEKUVAUS

Sikafloor® MultiFlex PB-37 on liukastumista estävä, luja-elastinen polyuretaanilattiajärjestelmä. Se on osa Sikafloor® MultiFlex -lattiajärjestelmiä.

## KÄYTTÖ

Sikafloor® MultiFlex PB-37 tuotetta saa käyttää ainoastaan kokenut ammattilainen.

Järjestelmää käytetään teollisissa kohteissa, kuten:

- Parkkikannet
- Autoteollisuuden tilat
- Logistiikkatilat ja varastot

Huomaa:

- Järjestelmä on vain sisäkäyttöön.

## OMINAISUUDET / EDUT

- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Hyvä kestävyys tiettyjä kemikaaleja vastaan
- Hyvä kulutuskestävyys
- Saumaton
- Vähäinen huollon tarve

## HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

Fire Classification Report EN 13501-1, GHENT, No. CR 24-0146-01

## MENETELMÄ TIETO

Menetelmä rakenne	Kerros	Tuote
	1. Pohjuste	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590
	2. Runkomassa	Sikafloor® BC 375 N täytettynä 1 : 0.3 paino-osaa kvartsihiekal- la (0.1–0.3 mm)
	3. Kulutuskerros	Sikafloor® BC 375 N
Kemiallinen pohja	Polyuretaani	
Olomuoto	Liukkautta estävä, mattapinta	
Väri	Saatavissa useissa värisävyissä.	
Nimellinen paksuus	~2.0 mm	
TEKNINEN TIETO		
Vetotartuntalujuus	≥ 1.5 MPa	(EN 1542)

## KÄYTTÖTIEDOT

Menekki	Kerros	Tuote	Menekki
	Pohjuste	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590	1-2 × 0.3–0.5 kg/m <sup>2</sup>
	Tasauspohjuste	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590	Katso tuotekohtainen tuotetietoesite
	Runkomassa	Sikafloor® BC 375 N täytettynä 1 : 0.3 painosaa kvartsihiekal-la (0.1–0.3 mm) Täyteen hiekoitus kvartsihiekal-la (0.3–0.8 mm)	1 × 1.0 kg/m <sup>2</sup> 1.5 kg/m <sup>2</sup>
	Kulutuserkerros	Sikafloor® BC 375 N	1 × 0.7 kg/m <sup>2</sup>

### Odotusaika / päällepinnoitettavuus

Kun käytät Sikafloor®-1590:tä, katso yksittäisen tuoteselosteen tarkat tiedot jatkokäsittelyn odotusajasta.

Ennen Sikafloor® BC 375 N levittämistä on pohjusteen annettava kuivua:

Lämpötila	Minimi	Maksimi
+10 °C	17 h	4 vrk
+20 °C	9 h	2 vrk
+30 °C	7 h	1 vrk

Ennen Sikafloor® BC 375 N levittämistä on Sikafloor® BC 375 N annettava kuivua:

Lämpötila	Minimi	Maksimi
+10 °C	24 h	3 vrk
+20 °C	12 h	48 h
+30 °C	8 h	36 h

Huomio: Ajat ovat noin-arvoja ja niihin vaikuttavat ympäristön vaihtelevat olosuhteet.

### Asennettu tuote on valmis käytettäväksi

Lämpötila	Jalankulku	Kevyt rasitus	Täysin kovettu- nut
+10 °C	72 h	6 vrk	10 vrk
+20 °C	24 h	4 vrk	7 vrk
+30 °C	18 h	2 vrk	5 vrk

Huomio: Ajat ovat noin-arvoja ja niihin vaikuttavat ympäristön vaihtelevat olosuhteet.

## PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

## LISÄDOKUMENTTEJÄ

Lisätietoa:

- Sika Method Statement — Evaluation and preparation of surfaces for flooring systems
- Sika Method Statement — Sikafloor® mixing and application

## YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Tämä tuote on asetuksen (EY) N: o 1907/2006 (REACH) 3 artiklassa määritelty tuote. Se ei sisällä aineita, joiden on tarkoitus vapautua tuotteesta tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Saman asetuksen 31 artiklan mukaista käyttöturvalli-

suustiedotetta ei tarvita tuotteen markkinoille saattamiseksi, kuljettamiseksi tai käyttämiseksi. Turvallista käyttöä varten noudata tuoteselosteessa annettuja ohjeita. Nykyisen tietämyksemme mukaan tämä tuote ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV tai Euroopan kemikaaliviraston julkaisemassa ehdokasluettelossa lueteltuja SVHC: tä (erityisen huolta aiheuttavia aineita) pitoisuuksina, jotka ovat yli 0,1% painoprosenttia.

## PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

## OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeispään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

### Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C  
PL 49  
02921 Espoo  
Puh. + 358 9 511 431  
Fax. + 358 9 511 43 300  
www.sika.fi



### Järjestelmätietoseite

Sikafloor® MultiFlex PB-37  
Joulukuu 2024, Versio 02.01  
02081290000000135

SikafloorMultiFlexPB-37-fi-FI-(12-2024)-2-1.pdf