



# Sika ComfortFloor® KAPSELOINTIJÄRJESTELMÄ

1. Betoni
2. Pohjuste: Sikafloor®-156, 2-komponenttinen epoksiprimer, menekki 300 - 500 g/m<sup>2</sup>
3. Itseliimautuva SCHÖNOX-butyylinauha tai vesi- ja höyrytiivis vedeneristysnauha WetStop KL, joka kiinnitetään Schönnox iFix -vedeneristeliimalla tai Schönnox 2K-DS -vedeneristeellä
4. Kapselointi: Elastinen Sikafloor®-330, 2-komponenttinen polyuretaanipinnoite, vähimmäispaksuus 2 mm, menekki n. 2,8 kg/m<sup>2</sup>, murtovenymä 180%
5. Pintalakka: Sikafloor®-305 W, menekki 0,13 kg/m<sup>2</sup>/kerros



OY SIKAFINLAND AB

Puh. (09) 511 431

www.sika.fi

BUILDING TRUST

